

Typ	Viskosität	Spaltfüllvermögen	Handfestigkeit	Temperaturbeständigkeit
CONLOC® CA 003	2 – 5 mPa·s niedrigviskos	0,05 mm	3 – 10 Sek.	-50 bis +80 °C
CONLOC® CA 040	35 – 70 mPa·s niedrigviskos	0,07 mm	5 – 15 Sek.	-50 bis +80 °C
CONLOC® CA 120	90 – 120 mPa·s mittelviskos	0,1 mm	3 – 30 Sek.	-55 bis +80 °C
CONLOC® CA 528	100 mPa·s mittelviskos	0,07 mm	2 – 10 Sek.	-60 bis +80 °C
CONLOC® CA 1500	1200 – 1500 mPa·s hochviskos	0,2 mm	10 – 30 Sek.	-50 bis +80 °C