

Typ	Dichte	Härte Shore A	Zul. Gesamtverformung	Hautbildungszeit
EGOCRYL 500 UNIVERSALACRYL	ca. 1,5 g/cm ³	ca. 15	25,0 % *	ca. 15 Min.
EGOCRYL 530 MALERACRYL	ca. 1,6 g/cm ³	ca. 15	12,5 %	ca. 15 – 30 Min.
EGOCRYL 560 STRUKTURACRYL	ca. 1,9 g/cm ³	ca. 35	7,5 %	ca. 5 Min.
EGOPLAST FK FOLIENKLEBSTOFF	ca. 1,0 g/cm ³	-	-	ca. 30 Min.

* Herstellergeprüft nach ISO 9046