

# EGOPOXID 2100



Qualitäts-  
Produkte

## 2K - Epoxidharzklebstoff Transparent Flüssig

Egopoxid 2100 transparent flüssig	ist ein Epoxidharzklebstoff zur Verklebung verschiedenster Baustoffe
Anwendungsgebiete	Verklebung von unterschiedlichen Baustoffen (z.B. Beton, Kunststein, Stahl, Aluminium, Holz, Glas, Papier, Hart-PVC, Polyester, Polystrol etc.)
Anwendungshinweise	<p>Die Oberflächen müssen frei von losen Teilen, tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Zur Reinigung des Untergrundes empfehlen wir Conloc 902. Generell wird bei angerauhten bzw. eingefrästen Untergründen eine höhere Klebfestigkeit erzielt.</p> <p>Komponente A und B sorgfältig, homogen mischen. Nur die benötigte Menge anmachen. Anschließend auf die Klebefläche aufbringen.</p> <p>Leichte Vergilbung bei langer und intensiver UV-Bestrahlung möglich.</p> <p>Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Aushärtung. Bei Temperaturen unter + 10 °C ist eine Verarbeitung nicht möglich.</p> <p>Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.</p>
Rohstoffbasis	Epoxidharz
Farbe	milchig-transparent
Mischungsverhältnis	Komponente A: Komponente B = 100 : 50 (Volumenanteile)
Feststoffgehalt	100 %
Dichte	Komponente A, ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup> Komponente B, ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +40 °C
Topfzeit	ca. 30 – 40 Minuten (23 °C/50% r.Lf.)
Frühfestigkeit	nach ca. 4 Stunden
Bearbeitungsfestigkeit	nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit	nach ca. 48 Stunden
Lieferform	Dosen 1000 g Komponente A Dosen 500 g Komponente B
Lagerung	Im geschlossenen Originalgebinde 12 Monate lagerfähig Die Lagertemperatur sollte zwischen 5° und 15° C betragen

Achtung!  
Der Artikel ist nur vollständig  
mit beiden Komponenten!

 [Warenkorb - Bestellung Komp. A](#)

 [Warenkorb - Bestellung Komp. B](#)

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

 Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

 Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim