

EGOBON 217



Qualitäts-
Produkte

EGOBON 217	ist ein volumenbeständiges, lösemittelfreies, selbstklebendes, plastisches und geräuschkämmendes Butyl-Dichtungsband. Es wirkt nicht korrodierend, ist mit den meisten bekannten Werkstoffen verträglich und entspricht den Anforderungen des IVD- Merkblattes Nr. 5	
Anwendungsgebiete	Für überlappende Dichtungen von Verschraubungen bei Montageteilen im <ul style="list-style-type: none">• Automobilbau• Schiffbau• Containerbau• Caravanbau• Fassadenbau• Silotechnik• Kälte- und Klimatechnik• Sanitär- und Elektroinstallation• Möbel- und Innenausbau• für Küche und Bad• Gerätebau• und gleichartige Anwendungen	
Anwendungshinweise	Bei ausreichendem Anpressdruck und geringer Verschiebung der Haftflächen bleibt die Dichtigkeit erhalten (Effekt der gleitenden Dichtung). Eine konstante Druckbelastung auf das EGOBON 217 bewirkt dessen Verformung zwischen den Abdichtungsflächen. Das Zusammenpressen der Dichtflächen gewährleistet die einwandfreie Abdichtung und gleicht vorhandene Unebenheiten der Haftflächen aus. Runde Profile und höhere Verarbeitungstemperaturen erleichtern die Verpressung auf die Endmaße, was durch entsprechende Abstandhalter sicherzustellen ist. Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO-Produkten gewährleistet.	
Materialbasis	Butylkautschuk	
Dichte	ca. 1,5 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C,	
Shore 00 Härte	ca. 45	DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,10 N/mm ²	DTU 39.4
Viskosität	standfest	DIN EN 27390
Festkörpergehalt	>99 %	DIN EN ISO 10563
Zündtemperatur	>400 °C	DIN 51794
Standardfarbe	grau	
Abmessungen	auf Anfrage	 Warenkorb - Bestellung
Lagerung	bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt. Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.	

11/11

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

 Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

 Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim