

# EGOCRYL 500



Qualitäts-  
Produkte

EGOCRYL 500	ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, plastoelastischer Acryl-Dispersions-Dichtstoff, physikalisch trocknend.		
Anwendungsgebiete	Abdichtung von Innenfugen, Anschlußfugen sowie Dehnungsfugen mit einer praktischen Dehnung von max. 15 % auf allen saugfähigen Untergründen, wie Beton, Porenbeton, Asbestzement, Putz, Gipskartonplatten und Holz.		
Anwendungshinweise	Die Haftflächen müssen tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Staub, Fett, Öl sowie lose Teile müssen entfernt werden. Der Untergrund darf feucht, soll aber nicht naß sein. Bei glatten Untergründen ist ein Voranstrich nicht unbedingt notwendig. Bei porösen und saugfähigen Baustoffen sollen die Haftflächen mit wasserverdünntem EGOCRYL (1:4) vorgestrichen werden. Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden.		
Materialbasis	Acryl-Dispersion		
Spez. Gewicht	ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C		
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C	DIN 52455-4	
Shore A Härte	ca. 10 - 20	DIN 53505	ASTM D 2240-68
Modul/Dehnspannung 100%	ca. 0,2-0,36 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN 28340	
Rückstellvermögen	50 - 70 %	DIN EN 27389	
Zul. Gesamtverformung	15 %		
Viskosität	standfest	DIN EN 27390	
Hautbildungszeit	10 - 20 Minuten		
Witterungsbeständigkeit	nach 2 Stunden schlagregenfest		
Zündtemperatur	ca. 450 °C	DIN 51794	
Kennzeichnungspflicht	nein (kein Gefahrstoff)		
Standardfarben	weiß, grau		
Lieferformen	Standardkartuschen 310 ml, 20 Stück/Karton Schlauchfolien 600 ml, 20 Stück/Karton Sondergebilde auf Anfrage	 <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>  <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>	
Lagerung	Originalgebinde vor Frost schützen, kühl und trocken 3 Jahre lagerfähig		