

EGOCRYL 530	ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, physikalisch trocknender Acrylat-Dispersions-Dichtstoff nach DIN EN ISO 11600 F 12,5 P.	
Anwendungsgebiete	Abdichtung von Innenfugen, Anschlussfugen. Gute Haftung auf allen saugfähigen Untergründen, wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gipskartonplatten und Holz. Für Fensteranschlussfugen empfehlen wir EGOCRYL 500 gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9	
Anwendungshinweise	Die Haftflächen müssen tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Staub, Fett, Öl sowie lose Teile müssen entfernt werden. Der Untergrund darf feucht, soll aber nicht nass sein. Bei stark saugfähigen Baustoffen EGOCRYL 530 mit Wasser 1:4 verdünnt als Primer verwenden (bitte Primertabelle beachten). Eine Dreiflankenhaftung ist zu vermeiden.	
Materialbasis	Acrylat-Dispersion	
Dichte	ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C	
Zul. Gesamtverformung	12,5 %	DIN EN 15651-1
Viskosität	standfest	DIN EN 27390
Hautbildungszeit	15-30 Minuten	
Durchtrocknungszeit	1-4 Wochen, je nach Fugenstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit	
Witterungsbeständigkeit	nach Auftragen mindestens 6 Stunden vor Regen schützen	
Kennzeichnungspflicht	nein	
entspricht	DIN EN ISO 11600 F 12,5 P IVD Merkblatt Nr. 16	
Standardfarbe	weiß, grau	 <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>
Lieferformen	Standardkartuschen 310 ml, 20 Stück/Karton Schlauchfolie 600 ml, 20 Stück/Karton Sondergebilde auf Anfrage	
Lagerung	Originalgebilde vor Frost schützen, kühl und trocken 24 Monate lagerfähig	