

# EGOCRYL 550



## Parkettfugenmasse

Qualitäts-  
Produkte

EGOCRYL 550	ist eine einkomponentige, silicon-, formaldehyd- und lösemittelfreie Fugenmasse auf der Basis hochwertiger Acrylat-Dispersion, die durch physikalische Trocknung (Abgabe von Wasser) zu einem zähelastischen und alterungsbeständigen Endprodukt ausreagiert.	
Anwendungsgebiete	Zum Verschließen von Fugen bei allen Arten von Holzfußböden, wie Parkett, Dielen, Holzpflaster vor oder nach der Holzversiegelung. Auch geeignet zum Verfugen von Sockelleisten und anderen Abschlüssen. Hervorzuheben sind die ausgezeichnete Schleifbarkeit und Überarbeitbarkeit mit Standard-Holzfußboden-Siegeln ohne Verlaufstörungen. Nicht geeignet für Kunststoffe wie Polyethylen, Teflon, Silicon und dgl.	
Anwendungshinweise	Das Holz muß tragfähig, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Zur Verbesserung der Haftung kann ein Voranstrich, bestehend aus ca. einem Teil EGOCRYL 550 und vier Teilen Wasser, eingesetzt werden (bitte Primertabelle beachten). Zur sauberen Verfugung können die Fugenränder mit Abklebeband abgedeckt werden. Tiefe Fugen sollten hinterfüllt werden. Nach der Verfugung kann der Dichtstoff mit Spachtel abgezogen und bei Bedarf mit Wasser nachgeglättet werden. Danach werden die Abklebebänder sofort entfernt. Frische Dichtstoffreste lassen sich mit Wasser (feuchtem Tuch oder Schwamm) entfernen. Mit der physikalischen Trocknung (Abgabe von Wasser) kann sich naturgemäß eine leicht konkave Fugenoberfläche ausbilden.	
Materialbasis	Acrylat-Dispersion	
Dichte	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C	
Zul. Gesamtverformung	10 %	
Viskosität	standfest	DIN EN 27390
Hautbildungszeit	ca. 10-20 Minuten	
Schleifbarkeit	nach ca. 24 Stunden	
Durchhärtung	nach einigen Tagen	
Kennzeichnungspflicht	nein	
entspricht	IVD-Merkblatt Nr. 8	
Standardfarben	Eiche hell, Buche hell	
Lieferformen	Standardkartuschen 310 ml, 20 Stück/Karton Sondergebände auf Anfrage	
Lagerung	Originalkartusche vor Frost schützen, kühl und trocken 36 Monate lagerfähig.	



01/12

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim