

## mit Vlies RS

Qualitäts-  
Produkte

### EGOFERM mit Vlies RS

ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband mit synthetischer Vlieskaschierung und zweiseitiger selbstklebender Butylkautschukfläche zur sicheren und schnellen Abdichtung von Fensteranschlussfugen RAUMSEITIG (RS).

- sofort funktionstüchtig
- lösemittel- und bitumenfrei
- stand- und frühregenfest
- alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5
- volumenbeständig
- überstreichbar, überputzbar
- anstrichverträglich A1, A2
- einfache Verarbeitung

### Anwendungsgebiete


Für die sichere, schnelle und dampfdiffusionsdichte Abdichtung von Fensteranschlussfugen. Aufgrund der Vlieskaschierung ist das Dichtband überputz- und überstreichbar und kann problemlos komplett verdeckt eingebaut werden.

### Anwendungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit EGO-Haftkleber vorzubehandeln (bitte Primertabelle beachten). Das notwendige Andrücken der Haftflächen erfolgt mit Andruckrolle. Bei Abdichtungen von Fenster- und Türanschlüssen gegen Balkone oder Terrassen sind die Vorschriften der DIN 18195 zu beachten. Klebezone bis ca. 30 mm mit max. bis 8 mm Dicke überputzbar (Nicht die Bewegungszone überputzen). Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO-Produkten gewährleistet.

### Materialbasis

Butylkautschuk  
Synthetisches Wirtvlies

Dichte	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563		
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C			
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C			
Shore 00 Härte	ca. 45	DIN 53505		
Druckfestigkeit	ca. 0,10 N/mm <sup>2</sup>	DTU 39.4		
Viskosität	standfest	DIN EN 27390		
Festkörpergehalt	>99 %	DIN EN ISO 10563		
μ-Wert	min. 766000	geprüft nach DIN53122		
Sd-Wert(m)	Sd = μ x d	d = Dicke des Bandes in (m)		
Standardfarbe	grau			
Standardabmessungen	Dicke x Breite	Meter/Rolle	Rolle/Karton	Meter/Karton
	1,5 x 75 mm	25	4	100
	1,5 x 100 mm	25	2	50
	1,5 x 150 mm	25	2	50
Lagerung	bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt		 <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>	
	Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.			

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

# Anwendungsbeispiele:

