

EGOFLOTT	ist ein spritzfähiger Einkomponenten-Dichtstoff auf der Basis von Butylkautschuk mit alterungsbeständigen Polymeren mit plastoelastischen Eigenschaften (lösemittelhaltig, physikalisch trocknend). EGOFLOTT haftet auf allen üblichen Baumaterialien und Werkstoffen, wie z. B. Beton, Stein, Mauerwerk, Kunststein, Holz, Glas, Eisen, Alu, Keramik, Emaille, usw.	
Anwendungsgebiete	Zur dauerhaften Abdichtung von Fugen, Stößen, Rillen, Überlappungen im Metallbau (Klimatechnik, Lüftungsbau), Fahrzeug-, Waggon-, Containerbau, Maschinen- und Apparatebau, usw., Einbettung und Abdichtung zwischen Fensterrahmen (Metall, Holz) und Mauerwerk, zwischen Fertigbauteilen und Blecheinfassungen an Schornsteinen und dergleichen, zur Abdichtung bei Installationsarbeiten sowie für die Verglasung bis einschließlich Gruppe 2 der RoTa.	
Anwendungshinweise	Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Anschlussfugen mit EGOPREN Hinterfüllmaterial hinterfüllen.	
Materialbasis	Butylkautschuk	
Dichte	ca. 1,6 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Shore A Härte	ca. 15	DIN 53505
Witterungsbeständigkeit	in allen natürlichen Klimaten	
Zul. Gesamtverformung	10 %	
Viskosität	standfest	DIN EN 27390
Hautbildungszeit	klebefreie Haut nach einer Stunde	
Fugendimensionen	Breite 10-15 mm, Tiefe mindestens 6 mm	
Verarbeitungsgeräte	EGO Druckluft-, Handdruck- oder Handfugenspistole	
Nacharbeiten	glätten unter Verwendung von EGO-Glättmittel. Überstreichbar.	
Reinigung	frisches Material läßt sich mit Benzin, Terpentinersatz oder Tri entfernen.	
Gefahrenhinweis	Leichtentzündlich	
entspricht	DIN 18545 B DIN EN ISO 11600 F 12,5 P	
Standardfarbe	grau	
Lieferformen	Standardkartuschen 310ml, 20 Stück/Karton Sondergebilde auf Anfrage	
Lagerung	Originalgebilde ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig	



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>