

EGOFORM	ist eine manuell formbare Knetmasse. EGOFORM versprödet nicht und ist sofort funktionsfähig. Weitere Eigenschaften: volumenbeständig, lösungsmittelfrei, alterungsbeständig.	
Anwendungsgebiete	Dauerplastische Abdichtung von Verbindungen an Ablaufrohren aus Metall, Kunststoff, Ton, Faserzement und Beton, von Mauer- und Deckendurchbrüchen bei Rohr- und Kabelverlegungen, sowie gleichartigen Installationen. Für Bauverfugungen ist EGOFORM nicht geeignet. Für diese Arbeiten geeignete Materialien aus unserer Dichstoffpalette verwenden!	
Anwendungshinweis	Es ist darauf zu achten, dass die Haftflächen sauber und trocken sind. EGOFORM ist einfach in der Anwendung und benötigt zur Verarbeitung keine Spezialwerkzeuge. Material von Hand rollen oder in ähnliche Form bringen und in die abzudichtenden Stellen eindrücken, evtl. mit stumpfem Werkzeug nachstemmen. EGOFORM schmutzt nicht; Materialreste an den Untergründen, Werkzeug und Händen einfach mit EGOFORM abtupfen. Verträglichkeit ist nur mit den dafür empfohlenen EGO-Produkten gewährleistet.	
Materialbasis	synthetischer Kautschuk	
Dichte	ca. 1,7 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C	
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis +100°C	
Druckfestigkeit	ca. 0,05 N/mm ²	DTU 39.4
Shore 00 Härte	ca. 30	DIN 53505
Konsistenz	zähplastisch, leicht knetbar	
Zündtemperatur	>400 °C	DIN 51794
Standardfarbe	hellgrau	
Standardabmessung	44 x 44 x 340 mm (=1 kg) 12 Stück / Karton	
Lagerung	bei ca. 20°C praktisch unbegrenzt kühl, trocken und staubgeschützt lagern	



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>