

Fassadenbeschichtung

EGOLASTIC	ist eine sehr gut deckende, fungizid eingestellte, lösemittelfreie, elastifizierte Fassadenbeschichtung mit hoher CO ₂ -Sperrwirkung und rissüberbrückenden Eigenschaften. Sie ist alkalibeständig, dampfdurchlässig, regendicht und witterungsbeständig. Es ist ein geprüftes Produkt nach der Rili-SIB des DAfStb, OS-5.
Anwendungsgebiete	Die elastifizierte Fassadenbeschichtung ist speziell für gerissene oder rissgefährdete Betonflächen im Fassaden- und Wandbereich, aber auch für nicht gerissene Bauteile aus Beton o.ä. geeignet. EGOLASTIC ist wasserdampfdurchlässig sowie carbonatisierungsbremmend und hemmt somit den Alkalitätsverlust des Betons. Bei sachgemäßem Beschichtungsaufbau und ausreichender Schichtdicke werden Risse im Beton bis zu einer Breite von 0,3 mm dauerhaft überbrückt.
Anwendungshinweise	Der Bauteiluntergrund muß fest, trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei und frei von Ausblühungen, Salzen, Moos- und Algenbefall sein. EGOLASTIC ist nicht auf waagerechten Flächen mit Dauernassbelastung und unzureichendem Wasserablauf einzusetzen. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 %) ist bei der Verarbeitung zu vermeiden.
Materialbasis	elastische Kunstharzdispersion
Dichte	ca. 1,40 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	nicht unter + 5 °C
Viskosität	ca. 3000 mPa·s
Verbrauch (je Anstrich)	ca. 0,25 bis 0,30 l/m ² (glatte Oberfläche)
Trocknung (20 °C, 65 % rel. Lf.)	nach ca. 4 Stunden – regenfest nach ca. 8 Stunden – überstreichbar
Beschichtungsaufbau	Grundierung: 1 x Einlassgrund, Deckbeschichtung: 2 – 3 x EGOLASTIC Grundierung: 1 x EGOLAT T, Deckbeschichtung: 2 – 3 x EGOLASTIC
Auftragsverfahren	streichen, rollen, spritzen
Verdünnbarkeit	ggf. mit Wasser (max. 5 %)
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Glanzgrad	seidenmatt
Farbton	nach EGO-Farbkarte, RAL- und NCS-Farbtabelle
Lieferform	12,5 Liter Kunststoffeimer
Lagerung	Originalgebinde ist kühl und frostfrei 6 Monate lagerfähig