

Fassadenbeschichtung

Qualitäts-
Produkte

EGOLAT F	ist eine fungizid eingestellte, lösemittelfreie Grund- und Deckbeschichtung mit hoher CO ₂ -Sperrwirkung und einem sehr guten Deckvermögen. EGOLAT F ist wasserdampfdurchlässig, regendicht, witterungs- und alkalibeständig. Es ist ein geprüftes Produkt nach der ZTV-SIB, OS-B bzw. OS-C.
Anwendungsgebiete	Vorzugsweise als ergiebige Deckbeschichtung über einer Grundierung mit EGOLAT T oder EGOLAT F (verdünnt), für alle mineralischen Untergründe, insbesondere Beton. Zur Herstellung von Lasuranstrichen ist EGOLAT F farblos mit EGOLAT F farbig abzumischen. Durch die fungizide Einstellung besonders geeignet auf pilz- und algengefährdeten Untergründen. Hervorragend geeignetes Produkt zur Fassadenbeschichtung auf freibewitterten Betonflächen, z.B. für Fertigteilbauten.
Anwendungshinweise	Der Bauteiluntergrund muss fest, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Salzen, Moosen und Algenbefall sein. Auf Flächen mit Dauerwasserbelastung oder stehendem Wasser nicht einsetzen. Die Anzahl der erforderlichen Anstriche ist vom Untergrund und Farbton abhängig und ggf. durch angelegte Musterflächen zu ermitteln.
Materialbasis	Acrylharz-Dispersion
Dichte	ca. 1,30 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5 °C
Viskosität	ca. 1800 mPa·s
Verbrauch (je Anstrich)	ca. 0,20 l/m ² (glatte Oberfläche)
Trocknung (20 °C, 65 % rel.Lf.)	nach ca. 6 Stunden - überstreichbar nach ca. 24 Stunden - durchgetrocknet
Beschichtungsaufbau	Grundierung: 1x EGOLAT T, Deckbeschichtung: 2x EGOLAT F oder Grundierung: 1x EGOLAT F verd., Deckbeschichtung: 2x EGOLAT F
Auftragsverfahren	streichen, rollen, spritzen
Verdünnbarkeit	ggf. mit Wasser (max. 10 %)
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Glanzgrad	seidenmatt
Farbton	nach EGO-Farbkarte, RAL- und NCS-Farbtabelle
Lieferform	12,5 Liter Kunststoffeimer
Lagerung	Originalgebinde ist kühl und frostfrei 6 Monate lagerfähig