

hochfüllende Fassadenbeschichtung

EGOLAT FH	ist eine lösemittelfreie, witterungsbeständige, hochfüllende, schlagregendichte Fassadenbeschichtung für den Außen- und Innenbereich. Die Beschichtung ist alkalibeständig, spannungsarm und diffusionsfähig.
Anwendungsgebiete	Vorzugsweise als Deckbeschichtung mit höherer Schichtdicke auf einer EGOLAT T Grundierung für alle mineralischen Untergründe, insbesondere Beton, Putze, Faserzement und Ziegel-Sichtmauerwerk.
Anwendungshinweise	Der Bauteiluntergrund muß fest, trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sowie ohne Moos- und Algenbefall und frei von Ausblühungen jeder Art sein. Je nach Untergrund und Saugfähigkeit wird eine Vorbehandlung mit EGOLAT T empfohlen. Auf Flächen mit einer Dauerwasserbelastung oder stehendem Wasser ist EGOLAT FH nicht anzuwenden.
Materialbasis	Terpolymerisat-Dispersion
Dichte	ca. 1,60 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +5 °C
Verbrauch (je Anstrich)	ca. 0,25 l/m ² bei Beton, glatte Putze, Faserzement ca. 0,30 l/m ² bei rauhen Putzen und Betonen
Trocknung (20 °C, 65 % rel. Lf.)	nach ca. 4-5 Stunden - überstreichbar, nach ca. 3 Tagen - durchgetrocknet
Beschichtungsaufbau	Grundierung EGOLAT T, Deckanstrich EGOLAT FH (1-2mal) oder Voranstrich EGOLAT FH verdünnt, Deckanstrich EGOLAT FH
Auftragsverfahren	streichen, rollen, spritzen
Verdünnbarkeit	Voranstrich mit max. 10 % Wasser Deckanstrich mit max. 5 % Wasser
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Farbton	weiß, andere Farbtöne nach Farbkarte
Glanzgrad	matt
Lieferform	12,5 Liter Kunststoffeimer
Lagerung	Originalgebinde ist kühl und frostfrei 6 Monate lagerfähig