

EGO MS 801



Qualitäts-
Produkte

MS Polymer-Dichtstoff für Hochbaufugen geprüft nach DIN 18540 F

EGO MS 801	ist ein einkomponentiger, witterungsbeständiger, geruchloser Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Er enthält keine Lösemittel, ist silicon- und isocyanatfrei und weist eine hohe Chemikalienbeständigkeit auf.	
Anwendungsgebiete	Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540 F sowie Fugen im Metall-, Holz-, Apparate- und Betonbau sowie auf Putz-, Gips-, Keramik- und diversen Kunststoffuntergründen. Bei Natursteinuntergründen bitte Rücksprache und Eigenversuche durchführen. Hervorragend geeignet für Anschlussfugen an Fenstern und Türen, im Trockenbau sowie im Dachbereich.	
Anwendungshinweise	Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub-, trennmittelfrei und frei von haftvermindernden Oberflächenschichten sein. Die abzudichtenden Fugendimensionen müssen den Normen und Regelwerken entsprechen. Sehr gutes Haftvermögen wird bereits ohne Primereinsatz auf sehr vielen Werkstoffen erreicht. Auf saugfähigen Untergründen werden unter Primer-Verwendung optimale Haftfestigkeiten erzielt (bitte Primertabelle beachten).	
Materialbasis	MS-Hybrid-Polymer, einkomponentig	
Dichte	ca. 1,5 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
Shore A Härte	ca. 25	DIN 53505
Modul/Dehnspannung 100%	ca. 0,35 N/mm ²	DIN EN 28339
Zul. Gesamtverformung	25 %	
Bruchdehnung	ca. 700 %	DIN EN 28339
Volumenschwund	< 2 %	DIN 52451
Viskosität	standfest	DIN EN 27390
Hautbildungszeit	ca. 120 Minuten (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)	
Vulkanisation	ca. 2 mm/24 Std. (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)	
Kennzeichnungspflicht entspricht	nein DIN 18540-F DIN EN ISO 11600 F 25 LM IVD Merkblatt Nr. 16	
Standardfarben	betongrau, weiß	
Lieferform	600 ml Schlauchfolien, 20 Stück/Karton	 Warenkorb - Bestellung
Lagerung	Originalgebinde ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig	

01/11

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

 Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

 Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim