

## 1-k Siliconkleb-/dichtstoff, neutral

EGOSIL Kleber	ist ein anwendungsfertiger, neutral reagierender Einkomponenten-Kleb-/Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.	
Anwendungsgebiete	Verklebung und Abdichtung von Elastomer-Fugenbändern und als spritzbarer elastischer Dichtstoff für Bewegungs- und Anschlußfugen auf Bauteiluntergründen wie Beton, Mauerwerk, Metall, lasiertem Holz, diversen Kunststoffen. Bei beschichteten Untergründen bitte vorherige Prüfung bzw. Rücksprache.	
Anwendungshinweise	Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Auf porösen Untergründen wird die Anwendung des Primers EGOCON FD zur Verbesserung der Haftfestigkeit empfohlen. Glas und glasartige Untergründe nicht primern.	
Vernetzungssystem	neutral	
Spez. Gewicht	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +150 °C	
Shore A Endhärte	ca. 20	DIN 53505
Modul/Dehnspannung (100%)	ca. 0,35 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN 28340
Rückstellvermögen	ca. 100%	DIN EN 27389
Zulässige Gesamtverformung	25%	
Viskosität	standfest	DIN EN 27390
Hautbildungszeit	15-30 Minuten	
Vulkanisation	ca. 2mm/24 Stunden	
Standardfarben	transparent Sonderfarben auf Anfrage	
Lieferformen	Schlauchfolien 600 ml, 20 Stück/Karton	
Lagerung	Originalgebände ist kühl und trocken 18 Monate lagerfähig	

 [Warenkorb - Bestellung](#)

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

 Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)

 Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim