

EGOSIT	ist ein zähplastischer Verglasungskitt.	
Anwendungsgebiete	Für Einfach- und Isolierverglasung in Holz- und Metallfenstern für die Beanspruchungsgruppen 1-5 der DIN 18545-3 : Verglasungssysteme und der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim. EGOSIT ist bis zu 720 g/cm ² Glasauflagefläche winddruckfest.	
Anwendungshinweise	EGOSIT nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. EGOSIT vollsatt und blasenfrei einbringen.	
Zu beachten sind:	DIN 18361 (Verglasungsarbeiten), DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen), DIN 18363 (Malerarbeiten), Technische Richtlinien für Fensteranstriche, Merkblatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz sowie EGO Verglasungssysteme (siehe Rückseite). Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmetall und Marmor bitte Rückfrage.	
Dichte	ca. 2 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis ca. +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	ca. -30 °C bis ca. +80 °C	
Konsistenz	zähplastisch	
Eigenschaften	thixotrop, volumenbeständig	
entspricht	DIN 18545-B	
Verarbeitung	von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzgeräten	
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser sauber glätten	
Nachbehandlung	Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe, frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen.	
Standardfarben	grau	
Lieferformen	25 kg Blechkübel, 70 mm Ø Schlauchfolien (Puppen), 25 kg im Karton. Sondergebände im Karton.	 Warenkorb - Bestellung
Lagerung	Das geschlossene Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig.	

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>