

EGOFERM mit Vlies

ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband mit synthetischer Vlieskaschierung zur Armierung und Einschränkung der Oberflächenklebrigkeit mit hervorragenden Eigenschaften:

- mechanische Armierung
- permanent klebend
- dauerplastisch
- einfache Verarbeitung
- nicht korrodierend
- sofort funktionstüchtig
- volumenbeständig
- lösemittel- und bitumenfrei
- bitumenverträglich
- alterungs-, witterungs- und UV- beständig

• entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5

Anwendungsgebiete

Für abdeckende Abdichtungen von Kaminverwahrungen, Blechstößen, Überlappungen, Anschlussfugen bei Vordächern, Garagen, Dachfenstern, Wärmedämmung bei Verglasungen im Gewächshausbau und Glaskonstruktionen, Profilit-Dachverglasungen, Lüftungs- und Sanitärbereich. Sanierung von Dach-, Gewächshaus- und Sheddachverglasungen. Anschlussabdichtung Lichtkuppelkranz zur Dacheindeckung. Abdichtungen von Wand-, Dach-, Attika- und Anschlusskonstruktionen.

Anwendungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie Beton, Putz etc. sind mit EGO Haftkleber vorzubehandeln (bitte Primertabelle beachten). Das notwendige Andrücken erfolgt mit Andruckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Querverlegung im Dachbereich ist zu vermeiden (Gefahr des Abdrückens durch Schnee- und Eislasten).

Klebezone bis ca. 30 mm mit max. bis 8 mm Dicke überputzbar (Nicht die Bewegungszone überputzen).

Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO-Produkten gewährleistet.

Materialbasis

Butylkautschuk
Synthetisches Wirrvlies

Dichte

ca. 1,2 g/cm³ DIN EN ISO 10563

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30 °C

Temperaturbeständigkeit

-40 °C bis +100 °C

Shore 00 Härte

ca. 55 DIN 53505

Druckfestigkeit

ca. 0,12 N/mm² DTU 39.4

Viskosität

standfest DIN EN 27390

Festkörpergehalt

>99 % DIN EN ISO 10563

µ-Wert

min. 766000 geprüft nach DIN53122

Sd-Wert(m)

Sd = µ x d d = Dicke des Bandes in (m)

Nachbehandlung

mit Zinkstaub- und Dispersionsfarben überstreichbar

Standardfarbe

grau

Standardabmessungen

siehe Rückseite

Lagerung

bei 20 °C praktisch unbegrenzt.
Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>

Standardabmessungen

Dicke x Breite	Meter / Rolle	Rolle / Karton	Meter / Karton
1,2 x 50 mm	30	6	180
1,2 x 75 mm	30	4	120
1,2 x 100 mm	30	2	60
1,2 x 150 mm	30	2	60
2 x 50 mm	18	6	108
2 x 60 mm	18	6	108
2 x 80 mm	18	4	72
2 x 100 mm	18	2	36
2 x 120 mm	18	2	36
3 x 60 mm	12	6	72
3 x 80 mm	12	4	48
3 x 100 mm	12	2	24
3 x 120 mm	12	2	24
3 x 150 mm	12	2	24
3 x 200 mm	12	2	24

Sonderprofile auf Anfrage

Maßtoleranzen in der Breite $\pm 2,0$ mm

in der Dicke $\pm 0,3$ mm

Anwendungsbeispiele für EGOFERM mit Vlies

