

EGO Gewächshauskitt	ist ein hochwertiger weichplastischer Spritzkitt, frei von Asbest, Bitumen, Teer, Weichmachern, Mineralölen und Lösemitteln. Hochwertige Rohstoffe gewährleisten ein dauerplastisches Verhalten und eine gute Haftung auf Glas, Metall, Farben, u. ä.	
	EGO Gewächshauskitt ist volumenbeständig und neigt nicht zu Rissbildung, ist gut zu verarbeiten und wird von Wasser nicht hinterwandert.	
Anwendungsgebiete	Einfache und preisgünstige Gewächshausverglasungen, Abdichtung von Glasdächern und Industrieverglasungen.	
Anwendungshinweis	Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Auf ausreichenden Querschnitt (min. 20 x 20 mm) der freien Kittfuge achten. EGO Gewächshauskitt bildet nach ca. 3 Tagen eine eigene Oberflächenhaut und erübrigt somit einen Anstrich. EGO Gewächshauskitt ist mit bituminösem Untergrund nicht verträglich.	
Dichte	ca. 1,9 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis ca. +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	ca. -30 °C bis ca. +80 °C	
Konsistenz	weichplastisch	
Verarbeitung	sauber, schnell und kostensparend mit EGOFIX Kittspritzgeräten	
Nacharbeiten	mit angefeuchtetem Werkzeug	
Nachbehandlung	nach Bildung einer eigenen stabilen Haut mit einer wetterfesten Farbe empfehlenswert.	
Standartfarbe	dunkelbraun	
Lieferformen	20 kg Kübel 70 mm Ø Schlauchfolien (Puppen), 20 kg im Karton Sondergebände auf Anfrage	 Warenkorb - Bestellung
Lagerung	Das geschlossene Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig.	

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>