

EGO Isoliermassenband	ist ein auf präpariertes Trägerpapier extrudiertes Profil. Das Material ist selbstverschweißend, von hoher Klebkraft, mit hervorragenden isolierenden und feuchtigkeitsresistenten Eigenschaften. Es ist von gleichmäßiger Struktur, lösungsmittelfrei sowie alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Das Produkt enthält keine Giftstoffe.			
Anwendungsgebiete	Kabeldurchführungen, Muffen, Kabelendverschlüsse oder ähnliche Bauteile.			
Anwendungshinweise	Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. EGO Isoliermassenband weist eine gute Haftung auf allen bekannten Bauwerkstoffen (einschließlich Bitumen) auf. Das Trägerpapier löst sich gut vom Dichtungsband. Verträglichkeit ist nur mit den dafür empfohlenen EGO-Produkten gewährleistet.			
Materialbasis	Butylkautschuk			
Dichte	ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>			DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C			
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C			
Shore 00 Härte	ca. 55			DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,15 N/mm <sup>2</sup>			DTU 39.4
Viskosität	standfest			DIN EN 27390
Festkörpergehalt	>99 %			DIN EN ISO 10563
Zündtemperatur	>400 °C			DIN 51794
Spez. Durchgangswiderstand	10 <sup>13</sup> bis 10 <sup>14</sup> Ohm·cm			DIN IEC 60093
Standardfarbe	schwarz			
Standardabmessung	Dicke x Breite	Meter / Rolle	Rollen / Karton	Meter / Karton
	3 x 38 mm	12	8	96
	Sonderabmessungen auf Anfrage			
Lagerung	bei 20 °C praktisch unbegrenzt. Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.			



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>