


Gar. rein nach RAL 849/B2

EGO Leinölkitt	ist ein garantiert reiner Leinölkitt, hergestellt aus Leinöl bester Qualität, unter Verwendung eigener Oberbayerischer Bergkreide aus Kaltenbrunn (Garmisch-Partenkirchen), die sich seit Jahrzehnten in der Kittindustrie des In- und Auslandes hervorragend bewährt hat. Er wird nach den Gütebedingungen der RAL 849/B 2 vom Mai 1960 hergestellt.	
Anwendungsgebiete	Für Einfachverglasungen in Holz- und Metallrahmen und deren Kombinationen für die Gruppe 1 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim.	
Anwendungshinweis	Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile auftragen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. Leinölkitt vollsatt und blasenfrei einbringen.	
Zu beachten sind:	DIN 18361 (Verglasungsarbeiten), DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen), DIN 18363 (Malerarbeiten), Technische Richtlinien für Fensteranstriche Merkblatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz sowie EGO Verglasungssysteme. Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmetall und Marmor bitte Rückfrage.	
Dichte	ca. 2 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis ca. +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	ca. -30 °C bis ca. +80 °C	
Konsistenz	weichplastisch	
Eigenschaften	erhärtend, volumenbeständig	
Verarbeitung	von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzgeräten	
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser, sauber glätten	
Nachbehandlung	Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen.	
Standardfarbe	grau	
Lieferform	25 kg Blechkübel Sondergebände auf Anfrage	 Warenkorb - Bestellung
Lagerung	Das geschlossene Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig.	

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>