


EGOPOL	ist ein selbstklebendes, alterungs- und volumenbeständiges, lösungsmittelfreies, plastisches Abdichtungsband, die marktgerechte Ergänzung zu den Dichtungsbändern EGOFORM und EGOBON. Es ist ohne korrodierende Wirkung auf die Haftflächen und in tropentauglicher Einstellung erhältlich. EGOPOL hat das Prüfzeugnis vom Süddeutschen Kunststoffzentrum für seine Eignung zur Abdichtung von Faserzement-Platten sowie für Tropentauglichkeit. Außerdem besitzt EGOPOL das Label SNJF des Syndicat Français des Joints et Façades Paris.			
Anwendungsgebiete	Zur Abdichtung zwischen Bauteilen aus Faserzement, Wellblech, faserverstärkten Polyesterplatten, Beton, Holz usw.			
Anwendungshinweise	Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein.  Durch konstanten Druck der aufeinanderliegenden Bauteile paßt sich EGOPOL den Dichtflächen an. Dadurch wird eine sichere Abdichtung gewährleistet. Verträglichkeit nur mit den dafür empfohlenen EGO Produkten gewährleistet.			
Materialbasis	Butylkautschuk			
Dichte	ca. 1,9 g/cm <sup>3</sup>			DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C			
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C			
Shore 00 Härte	ca. 50			DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,13 N/mm <sup>2</sup>			DTU 39.4
Viskosität	standfest			DIN EN 27390
Festkörpergehalt	>99 %			DIN EN ISO 10563
Zündtemperatur	>400 °C			DIN 51794
Standardfarbe	olivgrau			
Standardabmessung	Abmessung	Meter/Rolle	Rollen/Karton	Meter/Karton
	8 mm Ø	6	22	132
	Großspule 8 Stränge nebeneinander, auf Wunsch abgelängt. Sonderprofile auf Anfrage			
Maßtoleranzen	±0,5 mm			
Lagerung	Bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt. Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagern.			 <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>