

VORLEGE BAND

EGOPREN	ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Band mit Abdeckfolie, fadenverstärkt und einseitig klebend.						
Anwendungsgebiete	Zur Distanzierung bei Verglasung und Verlegung mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen.						
Anwendungshinweise	Die Haftflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Nach Abziehen der Abdeckfolie das Vorlegeband so einkleben, daß eine freie Fuge von mindestens 5 mm Tiefe zur Aufnahme der Versiegelung verbleibt, die unmittelbar nach der Verglasung zu erfolgen hat.						
Verträglichkeit	EGOPREN Vorlegeband ist mit allen EGO Dichtstoffen verträglich.						
Materialbasis	PE-Schaum						
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C						
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C						
Wasseraufnahme	2,5 % bei 6 Wochen Wasserlagerung						
Druckverformung	bei % g/cm ²	5 % 350	10 % 550	15 % 640	20 % 710	25 % 770	30 % 850
Standardabmessungen	Dicke x Breite: Farbe : Schwarz	2 x 6 mm	3 x 6mm				
		2 x 8 mm	3 x 8 mm	4 x 8mm			
		2 x 9 mm	3 x 9 mm	4 x 9 mm	5 x 9 mm		
		2 x 10 mm	3 x 10mm	4 x 10 mm	5 x 10 mm		
		2 x 12 mm	3 x 12mm	4 x 12 mm	5 x 12 mm		
		2 x 15 mm	3 x 15 mm				
	Farbe : Weiß	2 x 8 mm	3 x 8 mm	4 x 8 mm			
		2 x 9 mm	3 x 9 mm	4 x 9 mm	5 x 9 mm		
		2 x 10 mm	3 x 10 mm				
			3 x 12 mm				
	Sonderabmessungen auf Anfrage						
Verpackung	2, 3, 4 mm Dicken: 5 Rollen à 20 m eingeschrumpft, 5 mm Dicke: 5 Rollen à 10 m eingeschrumpft						
Kartoninhalt	je 1.500 Meter						
Lagerung	kühl und trocken 1 Jahr lagerfähig						



Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>