


EGOPREN	ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Band, fadenverstärkt und einseitig klebend.
Anwendungsgebiete	Zur Distanzierung bei Verglasung und Verlegung mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen.
Anwendungshinweise	Zum Arbeiten ohne Wegziehen einer Abdeckfolie. Die Haftflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Das Vorlegeband so einkleben, daß eine freie Fuge von mindestens 5 mm Tiefe zur Aufnahme der Versiegelung verbleibt, die unmittelbar nach der Verglasung zu erfolgen hat.
Verträglichkeit	EGOPREN Vorlegeband ist mit allen EGO Dichtstoffen verträglich.
Materialbasis	PE-Schaum
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme	2,5 % bei 6 Wochen Wasserlagerung
Druckverformung	bei %    5 %    10 %    15 %    20 %    25 %    30 % g/cm <sup>2</sup> 350    550    640    710    770    850
Standardabmessungen	Dicke x Breite: Farbe : Schwarz 2 x 6 mm 2 x 8 mm                    3 x 8 mm 2 x 9 mm                    3 x 9 mm                    4 x 9 mm                    5 x 9 mm 2 x 10 mm                   3 x 10 mm                   4 x 10 mm                   5 x 10 mm 2 x 12 mm                   3 x 12 mm                   4 x 12 mm  Farbe : Weiß  2 x 9 mm                    3 x 8 mm                    3 x 9 mm                    4 x 9 mm 2 x 10 mm                   3 x 10 mm                   3 x 12 mm
	 <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>
	Sonderabmessungen auf Anfrage
Verpackung	2, 3, 4 mm Dicken: 5 Rollen à 20 m eingeschumpft, 5 mm Dicke: 5 Rollen à 10 m eingeschumpft
Kartoninhalt	je 1.500 Meter
Lagerung	kühl und trocken 1 Jahr lagerfähig

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>