# CONLOC® SK 715

## *zweikomp. - Silikonklebstoff*

Qualitäts-
Produkte

CONLOC SK 715 ist ein flüssiger, klarer additionsvernetzender Zweikomponenten-Silikon-Kautschuk für die Glas/Glas-Flächenverklebung.
Er polymerisiert schwundfrei in jeder Schichtdicke zu einem zähelastischen Endprodukt aus.

- Anwenderfreundlich
- Mischungsverhältnis 1 : 1
- glasklar
- blasenfreie Aushärtung
- schwundfrei, alterungs-, witterungs- und UV-Beständig

Anwendungshinweise

CONLOC SK 715 ist nicht selbst haftend, d. h. für die Verklebung müssen alle Haftflächen mit Conloc Primer 715 dünn vorbehandelt werden. Beide Komponenten (A+B = 1:1 Gewichts-Teile) im Kunststoffbehälter homogen mischen. Metallkontakt ausschließen. Beim Abmischen der Komponenten können Luftblasen eingerührt werden, die in der Regel nach dem Auftragen auf die Klebefläche entweichen. Mit kaltem Luftstrom (Fön) kann der Vorgang beschleunigt werden.

| **Technische Daten** | Komponente A | Komponente B |
|---|---|---|
| Viskosität | ca. 1400 mPa.s. | ca. 300 mPa.s. |
| Farbe | glasklar | glasklar |
| Dichte | 1,00 g/cm³ | 1,00 g/cm³ |
| Mischverhältnis Gew.Teile | 1 | 1 |

**Angemischte Masse**

| | | |
|---|---|---|
| Viskosität | ca. 1000 mPa.s. | |
| Topfzeit | ca. 50-60 Minuten bei Raumtemperatur | |
| Vulkanisationszeit | 25 °C = ca. 2 Stunden<br>100 °C = ca.10 Minuten<br>Maximale Haftwerte ≥ 48 Std. | 50 °C = ca. 1 Stunde |
| Kennzeichnungspflicht | nein | |

**Vulkanisierte Masse**

| | | |
|---|---|---|
| Dichte | ca. 1,00 g/cm³ | |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis +100 °C | |
| Shore A Härte | ca. 25 | DIN 53505 |
| Reißfestigkeit | ca. 1,8 N/mm² | DIN 53505 |
| Reißdehnung | 160 % | DIN 53505 |
| Brechungsindex | 1,407 | |
| Lieferform | 1,0 kg Gebinde-Set (500 g Komp. A, 500 g Komp. B, Primer 100 ml) | |
| Lagerung | Geschlossenes Originalgebinde ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig | |

Warenkorb - Bestellung

02/11

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Von Kindern fernhalten. Berührung mit den Augen / Haut vermeiden. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Nur in gut belüfteten Bereichen oder unter Absaugung verwenden. Bei sach- und fachgerechter Anwendung ist das ausvulkanisierte Produkt physiologisch unbedenklich.
Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, http://www.ego.de

Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)
Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim