



## CONLOC Reiniger 901 und 902



CONLOC Reiniger			
<b>CONLOC Reiniger 901</b>	<b>Spray 400 ml</b>		
Bestellnummer	790901760		
<b>CONLOC Reiniger 902</b>	<b>Aluf Flasche 500 ml</b>	<b>Blech- kanister 3000 ml</b>	<b>Blech- kanister 12000 ml</b>
Bestellnummer	790902260	790902710	790902740
<b>CONLOC Reiniger 902</b>	<b>Fass 200 l</b>		
Bestellnummer	790902250		

CONLOC Reiniger 902 (Basis Alkohol) ist speziell geeignet für schonendes und gründliches Reinigen und Entfetten von Fliesen, Keramik, Natursteinen, Kunststoffen und lackierten Metallen.

## EGOVIT Reiniger 100 EGOVIT Reinigungsspray



EGOVIT Reiniger			
<b>EGOVIT Reiniger 100</b>	<b>Aluf Flasche 500 ml</b>	<b>Blech- kanister 3000 ml</b>	<b>Blech- kanister 12000 ml</b>
Bestellnummer	681260000	681710000	681740000
<b>EGOVIT Reiniger 100</b>	<b>Fass 200 l</b>		
Bestellnummer	681250000		
<b>EGOVIT Reinigungsspray</b>	<b>Spray 400 ml</b>		
Bestellnummer	681760000		

EGOVIT Reiniger 100 (Basis Aceton) ist speziell geeignet für schnelles und gründliches Reinigen und Entfetten von Fliesen, Keramik, Metallen etc.

EGOVIT Reinigungsspray ist ein Sprühreiniger und Entfetter für Metall, Glas, Keramik und Gummi.

## EGOCON Haftreiniger



EGOCON Haftreiniger	
<b>EGOCON Haftreiniger</b>	<b>Dose 500 ml</b>
Bestellnummer	665260000

EGOCON Haftreiniger ist speziell geeignet zur Haftverbesserung auf Metallen und Kunststoffen, insbesondere TGIC-freie Pulverlackbeschichtungen.

## EGO Glättmittel Standard, EGO Steinglättmittel



### Glättmittel

EGO Glättmittel Standard	PE-Dose 500 ml	PE-Kanister 5000 ml
Bestellnummer	680260000	680720000
EGO Steinglättmittel	PE-Dose 500 ml	PE-Kanister 5000 ml
Bestellnummer	636260000	636720000
EGO Glättmittel (Konzentrat)	Flasche 1000 ml	
Bestellnummer	680701000	

EGO Glättmittel ist ein schonendes Glättmittel für Silicon-, MS-, Polymer-, Polyurethan- und Acryldichtstoffe. Wir empfehlen das EGO Glättmittel Standard im Verhältnis 1:4 bis maximal 1:5 mit sauberem Wasser zu verdünnen. Das EGO Glättmittel „Konzentrat“ ist im Verhältnis 1:50 verdünnt, mit zwei Kapfen Konzentrat auf einem Liter sauberem Wasser verwendbar.

EGO Steinglättmittel ist ein spezielles Glättmittel für Marmor- und Natursteine. Speziell geeignet für EGOSILICON 351 Stein und 352 Effect. EGO Steinglättmittel nur unverdünnt verwenden.

Alle EGO Glättmittel sind immer frisch zu verwenden (Verunreinigung mit Dichtstoff vermeiden) und sparsam einzusetzen. Überschüssiges EGO Glättmittel sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen.

## EGOCON FDF Primer, EGOCON FDK Primer EGOCON 790 Primer, EGOPRIMER 400R



### Primer

EGOCON FDF Primer		Dose 500 ml	Blechkanister 5000 ml
Bestellnummer		660260300	660720300
EGOCON FDK Primer	Flasche 100 ml	Dose 500 ml	Blechkanister 5000 ml
Bestellnummer	661640000	661260000	661720000
EGOCON 790 Primer	Flasche 100 ml	Dose 500 ml	
Bestellnummer	662640000	662260000	
EGOPRIMER 400R	Dose 1000 ml		
Bestellnummer	654290000		

EGOCON FDF ist ein anwendungsfertiger Primer (nicht verfärbend) zur Verbesserung der Haftung von EGOSILICON und MS-Polymeren vorzugsweise auf Marmor, Kunst- und Naturstein.

EGOCON FDK ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung der Haftung von EGOSILICON auf weniger saugenden, neutralen und alkalischen Untergründen sowie Hart-PVC.

EGOCON 790 ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung der Haftung von EGOSILICON auf allen Metallen, Kunststoffen wie Acrylglas, Polycarbonat, Hart-PVC, Polyester und Beschichtungen wie Lasuren, Fassadenfarben usw.

EGOPRIMER 400R ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung der Haftung von EGOFLEX-Dichtstoffen auf porösen und saugenden Untergründen.

## EGO Haftkleber



### EGO Haftkleber

EGO Haftkleber	Dose 500 ml	Blechkanister 5000 ml
Bestellnummer	670260000	670720000

EGO Haftkleber für poröse und problematische Untergründe wie z. B. Beton, Bitumen, rohes Eisen, Naturstein, Porenbeton u. ä. Dieses Produkt ist nur für butylbasierende Produkte geeignet.

## Primer-Anwendungstabelle

	SILICON Acetat	SILICON Amin	SILICON Oxim	SILICON Alkoxy	EGOCRYL	EGOFLEX	MS Polymere	Butylbänder
Acrylglas	790*/HR	-	790*/HR	790*/HR	-	-	0	0
Acryllack	790/0	-	790/0**	790/0	0	0/HR	0/E	0
Alkydharzlack	0	-	0**	0	0	HR	0/E	0
Aluminium blank	790/E	790/E	790/E	790/E	-	-	HR/E	0
Aluminium eloxiert	790/0	790/0	790/0	790/0	-	HR	HR	0
Alu pulverbeschichtet	790/HR	-	790/HR	790/HR	-	HR	HR	0
Beton	-	FDK/DFD	FDK/DFD	FDK/DFD	vAc	400R	DFD	HK
Bitumen	-	-	-	-	-	-	-	HK
Blei	-	790	790	790	-	HR/E	HR	0/HK
Chrom	-	790	790	790	-	-	0/HR	0
DD-Lack	0	-	0**	0	0	0/HR	0/E	0
Dispersionsfensterlack	790/0	-	0**	0	0	0/HR	0/E	0
Dispersionsfassadenfarbe	-	790/DFD	790/DFD	790/DFD	0	0/HR	0	0
Edelstahl (V2A) (V4A)	790/HR	790/HR	790/HR	790/HR	-	HR	HR	0
Eisen	-	790	790	790	-	HR	HR	0/HK
Emaile	0	0	0	0	-	HR	0	0
Epoxidharzlack	0	0	0	0	-	0/HR	0	0
Faserzement	-	FDK	FDK	FDK	vAc	400R	DFD	HK
Fliesen glasiert	0	0	0	0	-	HR	0	0
Fliesen unglasiert	-	FDK/DFD	FDK/DFD	FDK/DFD	0	400R	0	0/HK
Glas	0	0	0	0	-	-	0	0
Kupfer	-	790**	790**	790	-	HR/E	HR	0
Lasuranstrich	FDK/790	790/0	790/0	790/0	0	0/HR	0	0
Marmor	-	-	DFD/E	-	-	-	DFD	0
Melaminharz	FDK/HR/0	FDK/HR/0	FDK/HR/0	FDK/HR/0	0	HR	0/HR	0
Messing	-	790**	790**	790	-	HR/E	HR	0
Naturstein/Kunststein	-	-	DFD/E	-	0/vAc	0/HR/E	0/E	0/HK
Polycarbonat	790*/HR	-	790*/HR	790*/HR	-	-	0	0
Polyester (GFK)	790/HR	790/HR	790/HR	790/HR	-	HR	0/E	0
Porenbeton	-	FDK/DFD	FDK/DFD	FDK/DFD	vAc	400R	DFD	HK
PVC hart	FDK/790	FDK/790	FDK/790	FDK/790	-	400R	0	0
Stahl blank	-	790	790	790	-	HR	HR	0
Stahl verzinkt	-	790	790	790	-	HR	HR	0
Styropor	-	0	0	0	0	-	0	0
Zinkblech	-	790	790	790	-	HR	HR	0
Zinkstaubfarbe	-	790	790	790	0	HR/E	0/E	0

FDK = EGOCON FDK

DFD = EGOCON DFD

790 = EGOCON 790

vAc = m. Wasser verdünntes Egocryl

400R = EGOPRIMER 400R

HR = EGO Haftreiniger

HK = EGO Haftkleber

- = Anwendung nicht empfohlen

0 = Anwendung ohne Primer

\* = Primer dünn auftragen

und für schnelle Ablüftung sorgen,

da bei Langzeiteinwirkung die Gefahr

von Spannungsriss-Korrosion besteht.

\*\* = Silicon gut ablüften lassen

E = Eigenversuche werden empfohlen