

VORLEGE BAND - ohne Trennfolie -

Qualitäts-
Produkte

EGOPREN S	ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Band mit Abdeckfolie, fadenverstärkt und einseitig klebend.
Anwendungsgebiete	Zur Distanzierung bei Verglasung und Verlegung mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen.
Anwendungshinweise	Die Haftflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Nach Abziehen der Abdeckfolie das Vorlegeband so einkleben, daß eine freie Fuge von mindestens 5 mm Tiefe zur Aufnahme der Versiegelung verbleibt, die unmittelbar nach der Verglasung zu erfolgen hat.
Verträglichkeit	EGOPREN S Vorlegeband ist mit allen EGO Dichtstoffen verträglich. Das Produkt ist gegen Wasser und die meisten gebräuchlichen Chemikalien beständig.

Technische Daten

		in Anlehnung an
Materialbasis	PE-Schaum	
Dichte	0,03g/cm ³	DIN EN ISO 845
Verarbeitungstemperatur	+2°C bis +30°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +50°C	
Druckverformungsrest nach 25%iger Stauchung - Entlastung nach 30 min - Entlastung nach 2 Std.	- 20% - 10%	- DIN EN ISO 1856-C - DIN EN ISO 1856-C

Lieferform und Lagerung

Standardabmessungen	Dicke x Breite	
	Farbe: Schwarz und Weiß	
	2 x 6 mm 3 x 6 mm	
	2 x 7 mm	
	2 x 8 mm 3 x 8 mm 4 x 8 mm	
	2 x 9 mm 3 x 9 mm 4 x 9 mm 5 x 9 mm 6 x 9 mm	
	2 x 10 mm 3 x 10 mm 4 x 10 mm 5 x 10 mm	
	2 x 12 mm 3 x 12 mm 4 x 12 mm 5 x 12 mm 6 x 12 mm	
	2 x 15 mm 3 x 15 mm 4 x 15 mm 5 x 15 mm 6 x 15 mm	
	2 x 20 mm 3 x 20 mm	
Verpackung	2, 3, 4 mm Dicken: 5 Rollen à 25m 5, 6 mm Dicke: 5 Rollen à 10m	
Kartoninhalt	je 1500m	
Lagerung	kühl und trocken, 6 Monate lagerfähig	

EGOPREN S S.1 von 1

07/16

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Kaltenbrunn 27, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Tel.: +49(0)8821 9569-0, Mail: info@ego.de, www.ego.de