


EGOSILICON 365 MATT

 0757	
EGO Dichtstoffwerke 22 EGO3370822M	
EN 15651-1 1 Komponenten Silikondichtstoff, neutral vernetzend Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich Typ: F 20 HM EXT-INT Konditionierung: Verfahren A Trägermaterial: Mörtel M1 mit Primer EGO PRIMER FDF	
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	bewertet
Wasser- und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 1 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe bei -20°C	≤ 0,6MPa
Zugverhalten unter Vorspannung bei	bestanden
Rückstellvermögen	> 80 %
Dauerhaftigkeit	bestanden