

CONLOC SK 713 GLASKLEBESET

est un caoutchouc de silicone à deux composants liquide, durcissant par addition, transparent, pour le collage de surface verre / verre ainsi que pour la production de pièces moulées par coulée. Nous recommandons un max. Taille de la liaison de surface de 600 x 900mm. Il polymérise sans retrait dans chaque épaisseur de couche jusqu'à un produit final viscoplastique, vieillissant, résistant aux intempéries et résistant aux UV.

MISE EN OEUVRE

- ❶ CONLOC SK 713 n'est pas autocollante, il faut donc enduire les surfaces de collage avec une couche fine de primaire CONLOC SK 713.
- ❷ Primaire CONLOC SK 713 appliqué doit être propre, sec, la poussière et les agents de libération surface libre.
- ❸ Laisser sécher entre 10 et 30 minutes.
- ❹ Homogénéiser les deux composants [A + B = 9 : 1] dans un récipient en plastique.
- ❺ Lors du malaxage des composants des bulles peuvent apparaître qui s'échappent peu après l'application de la colle sur la surface de collage ou, si ce n'est pas le cas, peuvent être évacuées.
- * Hinweise:
 - Éviter le contact avec le zinc et l'étain.
 - CONLOC SK 713 a éventuellement tendance à former des bulles, c'est pourquoi il est recommandé de procéder à des essais personnels.
 - En règle générale, il convient également de respecter nos instructions de traitement à ce sujet.

MÉLANGE

Propriété	Composant A	Composant B
Viscosité	4000-7000 mPas	20-50 mPas
Coloris	Verre transparent	Verre transparent
Densité	1,02 g/cm ³	0,97 g/cm ³
Proportions du mélange (en poids)	9	1

COLLE POLYMÉRISÉE

Propriété	Résultat
Viscosité	2500-4500 mPas
Temps d'utilisation après	60-90 minutes à la température ambiante
Vitesse de polymérisation	23 °C = env. 24 heures 50 °C = env. 30 minutes 100 °C = env. 10 minutes Résistance finale >= 48 heures

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat	en référence à
Densité	1,02 g/cm ³	DIN 53505
Stabilité thermique	-40 °C à +100 °C	
Dureté Shore A	40-50	DIN 53505
Résistance à la déchirure	5-6 N/mm ²	DIN 53504
Allongement de rupture	100%	DIN 53504
La résistivité volumique	10 ¹⁵ Ω	IEC 60093
Permittivité	2,8	IEC 60250

CONLOC SK 713 GLASKLEBESET

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	transparent
Verpackung	Set de bidons de 1,0 kg comprenant: ■ 900 g Flacon (Composant A) ■ 100 g Flacon (Composant B) ■ 100 ml Flacon (Primaire)
Stockage Composant A + B	Dans son emballage d'origine, peut être conservé au frais et au sec: ■ 12 mois
Stockage CONLOC SK 713 PRIMER	Dans son emballage d'origine, peut être conservé au frais et au sec: ■ 6 mois

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH et No. 1272/2008 CLP
Marquage	Voir fiche de données de sécurité CE
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.