EGOFÜLL PUR HINTERFÜLL

sont des profilés circulaires facilement compressibles en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour délimiter la profondeur de joints de raccordement et de construction en intérieur. Ne convient pas pour joints de construction conformes à la norme DIN 18540.

MISE EN OEUVRE

Lors de la mise en place des profilés veiller à ce qu'ils subissent une compression d'au moins 25 %. Ne répond pas aux exigences de la norme DIN 18540.

DURABILITÉ

Vérification des produits BMS:

- LEED Building Design and Construction V4 (2015)
- BNB BN 2015
- BREEAM International New Construction 2016
- DGNB New Buildings 2018

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat	Conformément à la norme
Base chimique	Polyuréthane à cellules ouvertes	
Poids spécifique	20 ± 2kg/m ³	DIN EN ISO 845
Résistance à la compression	4,9 ± 1,1 kPa à une déformation de 40 %	DIN 3386-1
Résistance à la traction	≥ 100 kPa	DIN EN 1798
Allongement à la rupture	≥ 80 %	DIN EN ISO 1798
Déformation résiduelle à la compression	≤ 10 % [20 Std., 50 % LF, 70 °C]	DIN EN ISO 1856
Nombre de cellules	11 ± 3 cm ⁻¹	

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	Gris, jaune		
Conditionnement	Diamètre	Conditionnement	Mètres/carton
	10 mm	Barres de 1 m	1500 m
	15 mm	Barres de 1 m	1000 m
	20 mm	Barres de 1 m	500 m
	25 mm	Barres de 1 m	350 m
	30 mm	Barres de 1 m	250 m
	40 mm	Barres de 1 m	150 m
	50 mm	Barres de 1 m	100 m
Stockage	En emballage d'origine dans un local frais et sec à l'abri de la poussière		

SICHERHEITSHINWEISE

Conforme au	Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH
Ne pas dangereux	Conformément règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Ne pas soumis à l'obligation de marquage	Conformément règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE