

## EGOPOXID 3000

### Rapid Extra

ist ein thixotropierter 2k-Epoxidschnellklebstoff zur Verklebung verschiedenster Baustoffe. **EGOPOXID 3000** Rapid zeichnet sich durch seine sehr hohe Reaktivität mit einer entsprechend kurzen Topfzeit aus.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

Verklebung von Metall zu Metall, Beton, Betonwerkstein, Naturstein, Keramik, Glas, Hartkunststoff usw. Vergilbung bei langer und intensiver UV-Bestrahlung möglich.

#### ANWENDUNGSHINWEISE

Die Oberflächen müssen frei von losen Teilen, tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Zur Reinigung des Untergrundes empfehlen wir beispielsweise **CONLOC** Reiniger **902**. Generell wird bei angerauten bzw. eingefrästen Untergründen eine höhere Klebfestigkeit erzielt. Doppelkartusche im Austraggerät arretieren und Wendelmischer auf den Kartuschenkopf schrauben. Durch Betätigung des Abzughebels werden die Komponenten A + B im passenden Mischungsverhältnis in den Wendelmischer gepresst und gemischt.

Den Klebstoff mit dem Wendelmischer in einer dünnen Raupe, Tropfen oder Film auf die Klebeflächen auftragen und die Objekte innerhalb der Verarbeitungszeit zusammenfügen. Vollflächige Benetzung und Verklebung ist dann gegeben, wenn beim Fügen und Pressen etwas Klebstoff aus der Klebefuge austritt. Die frisch verklebten Objekte innerhalb der Korrekturzeit evtl. nachrichten und dann ca. 1 Std. ruhig stehen oder liegen lassen, bevor sie transportiert werden.

Beim Ausspritzen aus der Kartusche sind die ersten 10 cm zu verwerfen; nur so ist gewährleistet, dass Komponente A und B im richtigen Verhältnis miteinander gemischt sind.

Entspricht IVD Merkblatt Nr. 35

## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis
Rohstoffbasis	Epoxidharz
Mischungsverhältnis	Komponente A : Komponente B = 1:1 (Volumenanteile)
Feststoffgehalt	100%
Verarbeitungstemperatur	von +10°C bis +40°C
Topfzeit	ca. 3-5 Minuten (20g Ansatz)
Frühfestigkeit	nach ca. 30 Minuten
Bearbeitungsfestigkeit	nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit	nach ca. 48 Stunden
Viskosität	Komponente A: ca. 350 Pas Komponente B: ca. 250 Pas
Endhärte	Shore D: ca. 75-80
Zugfestigkeit	nach ISO-527-2 ca. 12 N/mm <sup>2</sup>
Elastizitätsmodul	ca. 685 MPa
Reißdehnung	ca. 9%

## LIEFERUMFANG

Standardfarbe	milchig-transparent (Komp. A: farblos bis gelblich, Komp. B: gelblich)
Lieferform	Doppelkartusche 50ml, 14 Stück/Karton
Lagerung	im geschlossenen Originalgebinde 18 Monate lagerfähig. Die Lagertemperatur sollte zwischen +5°C und +15°C betragen.

## SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.