

EGOPOXID 2100

2k - Epoxidharzklebstoff Transparent Flüssig

ANWENDUNGSGEBIETE

ist ein Epoxidharzklebstoff zur Verklebung verschiedenster Baustoffe.

Verklebung von unterschiedlichen Baustoffen (z.B. Beton, Kunststein, Stahl, Aluminium, Holz, Glas, Papier, Hart-PVC, Polystyrol etc.)

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Oberflächen müssen frei von losen Teilen, tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Zur Reinigung des Untergrundes empfehlen wir **EGO REINIGER SOFT**. Generell wird bei angerauten bzw. eingefrästen Untergründen eine höhere Klebfestigkeit erzielt. Komponente A und B sorgfältig, homogen mischen. Nur die benötigte Menge anmachen. Anschließend auf die Klebefläche aufbringen. Leichte Vergilbung bei langer und intensiver UV-Bestrahlung möglich. Wärme beschleunigt, Kälte verzögert die Aushärtung. Bei Temperaturen unter + 10 °C ist eine Verarbeitung nicht möglich. Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

Entspricht IVD Merkblatt Nr. [35](#)

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis
Rohstoffbasis	Epoxidharz
Dichte	Komp. A ca. 1,1 g/cm ³ Komp. B ca. 1,0 g/cm ³
Mischungsverhältnis	Komponente A : Komponente B = 100 : 50 Volumenanteile
Verarbeitungstemperatur	von +10°C bis +40°C
Topfzeit	ca. 30-40 Minuten (23°C/50% rel. Lf.)
Frühfestigkeit	nach ca. 4 Stunden
Bearbeitungsfestigkeit	nach ca. 12 Stunden
Endfestigkeit	nach ca. 48 Stunden
Feststoffgehalt	100%

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	milchig-transparent
Verpackung	Ausziehhalsflasche 1,0kg Komp. A, 6 Stück/Karton Ausziehhalsflasche 0,5kg Komp. B, 6 Stück/Karton
Lagerung	geschlossenes Originalgebilde 18 Monate lagerfähig. Die Lagertemperatur sollte zwischen +5°C und +15°C betragen.



Qualitäts-
Produkte

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Fon +49 8821 95 69 0 • Fax +49 8821 95 69 90 • Mail info@ego.de

www.ego.de

Seite 2 von 2

Technisches Datenblatt **EGOPOXID 2100 Transparent Flüssig**

Version 12/22



Mitglied im Industrieverband
Dichtstoffe e. V. (IVD)



ISO 9001:2015



Mitglied im Bundesinnungsverband
des Glaserhandwerks



Mitglied des Institut für
Fenster e. V. Rosenheim



ISO 14001:2015