

## EGOSILICON 365 MATT

est un mastic silicone monocomposant prêt à l'emploi pour l'étanchéité universelle et de haute qualité de tous les supports courants, qui se vulcanise par réaction avec l'humidité de l'air pour former un produit final élastique.

### PROPRIÉTÉS

#### Le produit se distingue par les caractéristiques suivantes:

traité fungicide · intérieur & extérieur · compatible avec la pierre naturelle · mise en œuvre optimale sur tous les supports courants 100 % sans souci · résistant à l'eau · 100 % sans plastifiant · résistant aux intempéries, au vieillissement & aux UV

### DOMAINES D'APPLICATION

EGOSILICON 365 MATT convient pour une étanchéité universelle sur des supports sensibles. Nous ne recommandons pas EGOSILICON 365 MATT pour les piscines.

#### Domaines d'application:

Toiture · Façade · Fenêtres · Chauffage · Bâtiment · Construction en bois · Construction de cuisines · Construction métallique · Salle blanche · Installations de ventilation et de climatisation · Sanitaire · Portes

#### Bonne adhérence sur: [veuillez consulter le tableau des primaires]

aluminium · béton · inox · émail · carrelage · verre · PVC rigide · bois · céramique · plastique · métal · pierre naturelle · polyacrylate polycarbonate · polyester · porcelaine

#### Ne convient pas ou seulement de manière limitée sur: [essais personnels supposés et recommandés]

métaux non ferreux · EPDM · PE · PP · peintures noires · téflon · supports contenant du bitume, de la cire ou de la paraffine

### MISE EN OEUVRE

- 1 Les supports doivent être secs, solides, exempts de poussière et de tout produit pouvant nuire à l'adhérence du mastic.
  - 2 Nettoyer avec EGO REINIGUNGSSPRAY.®
  - 3 Utiliser EGO PRIMER FDF pour améliorer l'adhérence sur les supports poreux (se référer au tableau des primaires).®
  - 4 Appliquer à l'intérieur avec une bonne aération et continuer à bien aérer ensuite.
  - 5 Utilisez EGO [STEIN]GLÄTTMITTEL pour le post-traitement.
- ✳ Indications:
  - Choisir le produit de nettoyage en fonction du support
  - Ne pas apprêter le verre et les surfaces vitrées
  - Il est recommandé de procéder à des essais personnels ou de consulter un spécialiste

### NORMES ET TESTS

#### EGOSILICON 365 MATT est conforme aux:

##### normes selon:

- DIN DIN EN 15651-1 F 20 HM EXT-INT-CC
- DIN EN ISO 16938-1
- DIN EN 45545-2 (HL3) Protection contre l'incendie Jeu d'exigences R22/R23

##### Notices IVD:

- n° 1, 2, 3-1, 14, 17, 23, 27, 35

#### Les tests suivants ont été obtenus par EGOSILICON 365 MATT:

##### Certificat:

- de contrôle pour l'utilisation dans les salles blanches et les systèmes de climatisation selon VDI 6022 «Exigences en matière d'hygiène dans les systèmes et les appareils de climatisation» et selon VDI 2083 «Technique des salles blanches»

##### Conformité européenne:

- Marquage CE-Déclaration de performance LE/DoP n° EG03370314M

### DURABILITÉ

##### VOC demande:

- Schéma AgBB [charge 0,007 m²/m³]
- french VOC Classe A+ et CMR-Réglementation
- LEED® EQ c4.1

##### Vérifications de produits BMS:

- DGNB Neubau 18 et DGNB Neubau 23
- Version QNG Plus
- BNB - Système d'évaluation de la construction durable
- LEED v4.1
- BREEAM DE Neubau 2018 et BREEAM International 2016

##### Label de qualité:

- IVD-Industrieverband Dichtstoffe e.V.- testé par le ift- Institut für Fenstertechnik e.V. Rosenheim

##### Déclaration environnementale de produit (EPD):

- Muster-EPD [Silicone-based products, group 1] pour EGOSILICON 365 MATT

## EGOSILICON 365 MATT

### DURABILITÉ



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ [très faibles émissions] à C [fortes émissions]

### DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat	Conformément à la norme
<b>Système de réaction</b>	Neutre (oxime)	
<b>Densité</b>	env. 1,4 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
<b>Température d'application</b>	+5 °C à +40 °C	
<b>Résistance à la température</b>	-60 °C à +150 °C	
<b>Dureté Shore A</b>	env. 31	DIN EN ISO 868
<b>Vitesse d'extrusion</b>	env. 145 g/min [6mm; 3bar]	DIN EN ISO 8394-1
<b>Module d'élasticité à 100 %</b>	env. 0,5 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 8339
<b>Perte de volume</b>	< 10 %	DIN EN ISO 10563
<b>Reprise élastique</b>	env. 90 %	DIN EN ISO 7389
<b>Déformation maximale</b>	20 %	
<b>Viscosité</b>	stable	DIN EN ISO 7390
<b>Temps de formation de peau</b>	env. 15-30 minutes [23 °C/50% HR]	
<b>Vitesse de polymérisation</b>	env. 2 mm/24 heures	
<b>Température d'inflammation</b>	env. 450 °C	DIN 51794
<b>Classe de matériaux de construction</b>	B2, normalement inflammable Classe euro E	DIN 4102 DIN EN 13501

### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

<b>Coloris standard</b>	blanc, gris facade, gris joint, gris pierre, noir, anthracite, boston [Voir carte de coloris EGO]
<b>Conditionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 310 ml cartouche [20 cartouches/carton, 60 carton/palette]</li> <li>■ 400 ml sachet [20 sachets/carton, 60 carton/palette]</li> <li>■ Conditionnement spécial sur demande</li> </ul>
<b>Stockage</b>	<p>Dans son emballage d'origine, peut être stocké au frais et au sec:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12 mois [cartouche]</li> <li>■ 24 mois [sachet]</li> </ul> <p>La date de production ou la date limite d'utilisation optimale est indiquée sur l'emballage.</p>

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

<b>Conforme au</b>	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH
<b>Ne pas dangereux</b>	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
<b>Non soumis à l'étiquetage</b>	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
<b>Précautions d'emploi</b>	Voir fiche de données de sécurité CE
<b>Elimination</b>	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.