EGOSIL TAPE 980 STRUKTUR

est une bande d'étanchéité à base de caoutchouc silicone préformée, durablement élastique, exempte de plastifiant, sans solvant ni chlore, réticulée à haute température, résistante au vieillissement et aux UV pour l'étanchement de joints de bâtiment. Particulièrement adaptée pour la réparation de joints défectueux d'éléments préfabriqués. EGOSIL TAPE 980 est multicolore avec surface structurée. La bande élastomère fait partie d'un système d'étanchéité certifié, y compris la colle silicone EGOSIL et le primaire EGO PRIMER FDF.

PROPRIÉTÉS

Le produit se distingue par les caractéristiques suivantes:

résistant au vieillissement - sans chlore - à élasticité permanente - inodore - sans solvants - structuré - résistant aux UV - sans plastifiant

DOMAINES D'APPLICATION

EGOSIL TAPE 980 convient pour joints de murs, extérieurs, joints entre bâtiments, joints de raccordement entre différents éléments et matériaux de construction. La bande peut être positionnée sous forme de boucle, d'angle ou préférablement à plat sur le joint. En choisissant une largeur suffisante de la bande couvre-joint il est possible de réaliser un étanchement fonctionnel de joints surdimensionnés ou sousdimensionnés, coniques ou décalés.

Domaines d'application:

Bâtiment

MISE EN OEUVRE

- ① Application possible sur supports lisses, rugueux et gros à très gros.
- ② Les surfaces de collage doivent être sèches, solides et exemptes de poussière et de tous produits pouvant nuire à l'adhérence de la bande.
- ③ Vérifier la préparation du support et sa compatibilité, particulièrement en cas de supports revêtus.
- ④ Nettoyer les surfaces de collage avant de mettre en place EGOSIL TAPE 980.
- ⑤ Pour ne pas salir les supports à côté des joints les couvrir de papier autocollant avant l'application de la colle.
- ✳ Autres indications: voir brochure « EGOSIL TAPE »

NORMES ET TESTS

EGOSIL TAPE 980 est conforme aux:

Normes selon:

- VOB/DIN 18349

Notices IVD:

- n° 4, 9, 24, 28, 29, 31, 35

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat	Conformément à la
Base chimique	Bande en caoutchouc silicone, exempt de plastifiant	
Température d'application	a partir de +5 °C	
Stabilité thermique	-60 °C à +200 °C	
Dureté Shore A	env. 45	DIN 53505
Résistance à la déchirure	env. 9 N/mm ²	DIN 53504
Allongement à la rupture	380 %	DIN 53504
Résilience	64 %	DIN 53504
Ensemble de compression	11 %	DIN ISO 815
Force de traction	env. 90 N (épaisseur de bande 2 mm)	Notices IVD n° 4
Déformation totale admissible	25 %	
Classe de matériau	B2, normalement inflammables	DIN 4102

EGOSIL TAPE 980 STRUKTUR

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	Sur commande, coloris similaires aux palettes de couleurs RAL ou NCS			
Sections/Conditionnement	Epaisseur x Largeur	Mètres/Rouleau	Rouleaux/Carton	Mètres/Carton
	2,0 x 40 mm	25	2	50
	2,0 x 50 mm	25	2	50
	2,0 x 60 mm	25	2	50
	2,0 x 80 mm	25	2	50
	2,0 x 100 mm	25	2	50
	2,0 x 120 mm	25	1	25
	2,0 x 140 mm	25	1	25
	2,0 x 160 mm	25	1	25
	2,0 x 180 mm	25	1	25
	2,0 x 200 mm	25	1	25
	Sections spéciales sur demande.			
Stockage	Dans son emballage d'origine, peut être conservé au frais et au sec: ■ illimité			

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH
Ne pas dangereux	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Non soumis à l'étiquetage	Conformément règlement (CE) n°1272/2008 (CLP)
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.