

EGOSIT GLASERKITT

est un mastic de vitrage viscoplastique.

DOMAINES D'APPLICATION

EGO VERSTREICHKITT convient pour le vitrage simple et le vitrage isolant dans les fenêtres en bois et en métal ainsi que leurs combinaisons pour les groupes de sollicitation 1 à 5 du tableau de détermination des groupes de sollicitation pour le vitrage des fenêtres (RoTa), élaboré par l'Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim ou tiré de la norme DIN 18545-B. EGOSIT résiste à la pression du vent jusqu'à 720 g/cm² de surface d'appui du verre.

Domaines d'application:

Vitrages simples et isolants · Cadres de fenêtres

Bonne adhérence sur:

bois · métal

MISE EN OEUVRE

- ① Les supports doivent être secs, propres et exempts de tous produits pouvant nuire à l'adhérence du mastic.
- ② Les châssis de fenêtres en bois (humidité du bois max. 15 %) doivent déjà être recouverts par une couche de peinture.
- ③ Remplir entièrement les espaces vides en évitant impérativement l'introduction d'air.

NORMES ET TESTS

EGOSIT est conforme aux:

normes selon:

- Norme DIN 18361 [travaux de vitrage]
- Norme DIN 18545 [obturation de vitrages au moyen de matériaux d'étanchéité]
- Norme DIN 18363 [travaux de peinture]
- Norme ÖNORM B3722 [Verre dans la construction]

Directives pour la peinture de fenêtres:

- Notices n° 18 du Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
- S'il s'agit de profils en acier galvanisé, métaux non ferreux et marbre veuillez nous consulter.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Résultat
Densité	env. 2 g/cm ³ [en référence à DIN EN ISO 10563]
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Résistance à la température	env. -30 °C à +80 °C
Consistance	Viscoplastique, Thixotrope
Caractéristiques	sans retrait
Mise en œuvre	Manuellement et/ou à l'aide de notre pistolet pneumatique EGOFIX.
Traitement subséquent	Lisser soigneusement avec un couteau à mastiquer poli
Traitement final	Recouvrement du joint de mastic extérieur et intérieur par une peinture résistante aux intempéries, au plus tôt après formation d'une peau suffisante, au plus tard après 8 semaines.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	Gris
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 kg Seau en plastique ▪ 25 kg Seau en plastique ▪ 25 kg Seau en tôle ▪ 70 mm Ø Sachets, 15 kg/carton ▪ Conditionnement spécial sur demande
Stockage	Dans son emballage d'origine, peut être conservé au frais et au sec: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 mois

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH et No. 1272/2008 CLP
Marquage	Voir fiche de données de sécurité CE
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application nonconforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.