

EGO BUTYLPRIMER PRO

est un primaire avec solvants, prêt à l'emploi, résistant à l'humidité et applicable au pinceau pour la préparation de supports poreux et non poreux.

PROPRIÉTÉS

Le produit se distingue par les caractéristiques suivantes :

application simple · augmentation de l'adhérence des bandes butyle et bitume · pour les supports absorbants et poreux adhérence optimale sur une multitude de supports · temps d'aération rapide [10 minutes]

DOMAINES D'APPLICATION

EGO BUTYLPRIMER PRO convient à l'apprêt et à l'augmentation de l'adhérence des bandes en butyle, des bandes en bitume ou des bandes adhésives compatibles avec les solvants sur des supports absorbants et poreux. Convient spécialement pour obtenir une adhérence sûre et rapide des bandes butyle EGO sur des matériaux poreux. Utilisable également pour le prétraitement des surfaces de collage dans la construction de toits et de béton et pour l'étanchement des joints de raccordement de construction avec des bandes butyle.

Bonne adhérence sur:

Béton · Plaques de plâtre · Bois · Maçonnerie · Crépi · Béton cellulaire · Panneaux de particules

MISE EN OEUVRE

- ① Les supports doivent être propres, secs et exempts de poussière et de tous produits pouvant nuire à l'adhérence du primaire.
- ② Appliquer une couche de l'EGO BUTYLPRIMER PRO non dilué homogènement au pinceau. En cas de supports très poreux appliquer une deuxième couche.
- ③ Adapter la largeur de la couche de primaire à la largeur de la bande butyle à appliquer.
- ④ Le temps de séchage, dépendant de l'épaisseur de la couche appliquée et de la température ambiante, est env. 10 minutes à 20 °C. Laisser sécher complètement le primaire avant l'application de la bande butyle.
- ⑤ En cas d'utilisation à l'intérieur assurer une ventilation suffisante.
- ★ Remarques:
 - Sur les supports légèrement humides et absorbants, prévoir des temps de séchage plus longs jusqu'à ce que le film soit sec en surface.
 - Il faut éviter de salir la surface du film de colle ouvert.
 - Il est recommandé de procéder à des essais personnels ou de nous consulter.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques du produit	Résultat
Base chimique	Caoutchouc synthétique et solvants organiques
Densité	env. 0,75 g/cm³
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Stabilité thermique	-20 °C à +80 °C
Viscosité	env. 150 mPas
Teneur en matières solides	env. 20 %
Temps de séchage	env. 10 minutes dépendant du support et de la température
Consommation	env. 150 bis 250 ml/m², dépendant du support
Nettoyage	EGO REINIGUNGSSPRAY ou benzine

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Coloris	jaune à brunâtre
Conditionnement	▪ boîte de 500 ml ▪ bidons de 3 l
Stockage	Dans son emballage d'origine, peut être conservé au sec et à l'abri de la lumière: ▪ 12 mois

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conforme au	Règlement (CE) n°1907/2006 REACH et No. 1272/2008 CLP
Marquage	Voir fiche de données de sécurité CE
Précautions d'emploi	Voir fiche de données de sécurité CE
Elimination	Voir fiche de données de sécurité CE

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.