EGO BUTYLPRIMER PRO SPRAY

ist eine lösemittelhaltige und sprühfähige Haftgrundierung zur Vorbehandlung von porösen und rauen Untergrundmaterialien.

EIGENSCHAFTEN

Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
variable Sprühbreite durch verstellbares Spezialventil · kräftiges Sprühbild · sprühbar, deutlich schneller als mit Pinsel oder Rolle · einfache Verarbeitung · gebrauchsfertig · aromatenfrei · sehr wenig Overspray [ungewünschte Vernebelung] · kurze Ablüftezeit · dauerklebrig · geruchsarm · für Überkopf-, Horizontal- und Vertikalarbeiten geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

EGO BUTYLPRIMER PRO SPRAY eignet sich zur Grundierung und Erhöhung der Haftfestigkeit von Butylbändern, Bitumenbändern oder lösemittelverträglichen Klebebändern auf rauen, porösen, staubigen, leicht feuchten oder kalten Untergründen. Der Primer zeichnet sich durch eine hohe Ergiebigkeit aus. Je nach Substrat oder Auftragsmenge liegt der Verbrauch bei ca. 150-200 ml pro m^2. Zudem lässt sich der Sprühkopf auf drei Sprühstärken einstellen. Die jeweilige Einstellung ist anhand der Kennzeichnung am oberen Dosenhals erkennbar [L(ow), M(edium), H(igh)].

Gute Haftung auf:
Beton · Gipsfaserplatten · Holz · Mauerwerk · Putz · Porenbeton · Spanplatten

ANWENDUNGSHINWEISE

1. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Auf die sauberen Flächen aus 20-30 cm Abstand möglichst gleichmäßig aufsprühen.
2. Poröse, unebene und saugende Untergründe ggf. mit einer dünnen Schicht vorgrundieren und nach kurzer Ablüftezeit einen weiteren Primerfilm aufsprühen [je nach Umgebungstemperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes].
3. Der EGO BUTYLPRIMER PRO SPRAY sollte nur so breit aufgetragen werden, wie es der jeweils notwendigen Klebebreite des aufzuklebenden Butylbandes entspricht.
4. Um Verunreinigungen von angrenzenden Oberflächen durch Spritznebel zu vermeiden, sind diese je nach Anwendung und bei Bedarf entsprechend zu schützen.
5. Die Ablüftzeit [physikalische Trocknung] der aufgetragenen Klebschicht ist abhängig von der Schichtstärke und der Umgebungstemperatur und beträgt bei 20 °C ca. 15 Min. Erst danach ist das jeweilige Butylband zu applizieren.

✱ Hinweise:
- Auf leicht feuchten und saugenden Untergründen sind längere Trockenzeiten einzuplanen bis der Film oberflächentrocken wird.
- Oberflächenverschmutzungen des offenen Klebfilmes sind zu vermeiden.
- Eigenversuche oder Rücksprache empfohlen.
- Bei Einsatz im Innenbereich für ausreichende Belüftung sorgen.
- Um ein Verkleben von Ventil und Sprühkopf zu vermeiden, Dose nach Gebrauch umgedreht über Kopf freisprühen, bis nur noch Treibgas austritt.
- Nicht geeignet für Substrate mit Weichmachern.

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis
Materialbasis	synthetischer Kautschuk und organische Lösemittel
Dichte	ca. 0,71 g/cm^3
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C
Ablüftezeit	ca. 15 Min. je nach Untergrund und Temperatur
Verbrauch	ca. 150 bis 250 ml/m^2, abhängig vom Untergrund
Reinigung	mit EGO REINIGUNGSSPRAY oder Waschbenzin

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	transparent, gelblich
Verpackung	▪ 500 ml Spraydose
Lagerung	Bei ungeöffneter Verpackung, aufrecht, kühl und trocken bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C lagerfähig: ▪ 24 Monate

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung [EG] Nr. 1907/2006 [REACH] und Nr. 1272/2008 [CLP]
Kennzeichnungspflichtig	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.