

## EGO LEINÖLKITT ORIGINAL

ist ein garantiert reiner Leinölkitt, hergestellt aus Leinöl bester Qualität, unter Verwendung eigener Oberbayerischer Bergkreide aus Kaltenbrunn (Garmisch-Partenkirchen), die sich seit Jahrzehnten in der Kittindustrie des In- und Auslandes hervorragend bewährt hat. Er wird nach den Gütebedingungen der RAL 849/B4 vom Mai 1960 hergestellt.

### ANWENDUNGSBEREICHE

EGO LEINÖLKITT eignet sich für Einfachverglasungen in Holz- und Metallrahmen und deren Kombinationen für die Gruppe 1 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim.

**Anwendungsgebiete:**

Einfachverglasung

**Gute Haftung auf:**

Holz · Metall

### ANWENDUNGSHINWEISE

- ① Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile auftragen.
- ② Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein.
- ③ EGO LEINÖLKITT vollsatt und blasenfrei einbringen.

### NORMEN UND NACHWEISE

EGO LEINÖLKITT entspricht den:

**Normen:**

- DIN 18361 [Verglasungsarbeiten]
- DIN 18545 [Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen]
- DIN 18363 [Malerarbeiten]
- ÖNORM B3722 [Glas im Bauwesen - Anforderungen an die Abdichtung von Glasfalzen und Verglasungssystemen mit Dichtstoffen]

**Technischen Richtlinien für Fensteranstriche:**

- Merkblatt 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
- bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

### TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis
Dichte	ca. 2 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis ca. +30 °C
Temperaturbeständigkeit	ca. -30 °C bis ca. +80 °C
Konsistenz	weichplastisch
Eigenschaften	erhärtend, volumenbeständig
Verarbeitung	von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzen
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser, sauber glätten
Nachbehandlung	Überstreichen der freien Kittfasse sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen

### LIEFERUMFANG

Farben	grau
Verpackung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 kg Beutel</li> <li>▪ 5 kg Kunststoffeimer</li> <li>▪ 10 kg Kunststoffeimer</li> <li>▪ 25 kg Kunststoffeimer</li> <li>▪ 25 kg Blechkübel</li> </ul>
Lagerung	Original verpackt kühl und trocken lagerfähig: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12 Monate</li> </ul>

## SICHERHEITSHINWEISE

<b>Entspricht</b>	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
<b>Nicht gefährlich</b>	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
<b>Nicht kennzeichnungspflichtig</b>	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
<b>Sicherheitshinweise</b>	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
<b>Entsorgung</b>	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.