

EGO PRIMER

sind anwendungsfertige, meist lösemittelhaltige Grundieranstriche zur Verbesserung der Haftung von EGO-Dichtstoffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Anzuwenden bei starker Beanspruchung von Fugenabdichtungen durch Zug, Druck, Scherung, Nässe, Temperaturveränderung, etc. sowie bei porösen und saugenden Untergründen und Kunststoffen (siehe Anwendungstabelle).

ANWENDUNGSHINWEISE

- ① Die zu grundierenden Haftflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein.
- ② Zur Entfernung von Fetten, Ölen, Wachsen und anderen Stoffen, die die Haftung beeinträchtigen, empfehlen wir unser EGO REINIGUNGSSPRAY.
- ✱ Hinweise:
 - Aufgrund der chemischen Verschiedenheit sowie der unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheit von Haftflächen kann kein „Universal-Primer“ angeboten werden.
 - Die auf der Anwendungstabelle aufgeführten Empfehlungen sind zusammengestellt aufgrund zahlreicher Versuche und jahrelanger praktischer Erfahrung.
 - Bei speziellen Anwendungsfällen sind Vorversuche notwendig.

FÜR EGOSILICONE

- EGO HAFTREINIGER vorwiegend für glatte Untergründe
- EGO PRIMER FWS für wenig saugende, neutrale und alkalische Untergründe sowie Hart-PVC
- EGO PRIMER FML für alle Metalle, Kunststoffe wie Acrylglas, Polycarbonat, Polyester sowie Beschichtungen wie Lasuren, Fassadenfarben usw.
- EGO PRIMER FDF (nichtverfärbend) für poröse, saugende, neutrale und alkalische Untergründe wie Beton, Porenbeton, Faserzemente, Ziegel, Marmor, Kunst- und Natursteinen

FÜR EGOCRYLE

- siehe Primer-Anwendungstabelle (vAc)

FÜR EGOFLEX

- EGO HAFTREINIGER für glatte Untergründe
- EGO PRIMER PUR für poröse, saugende Untergründe

FÜR EGO SMP POLYMERE

- EGO HAFTREINIGER für glatte Untergründe
- EGO PRIMER FDF für poröse, saugende Untergründe

FÜR EGO BUTYLBÄNDER

- EGO BUTYLPRIMER PRO
- EGO BUTYLPRIMER ECO für poröse und problematische Untergründe wie z.B. Holz, Putz, Beton, Natursteine, Porenbeton u.ä.

ABLÜFTEZEIT

Produkt	Ablüftezeit
EGO PRIMER FDF	ca. 30 Minuten
EGO PRIMER FWS	ca. 30 Minuten
EGO PRIMER FML	ca. 30 Minuten
EGO PRIMER PUR	ca. 30 Minuten
EGO BUTYLPRIMER ECO	ca. 30 Minuten
EGO BUTYLPRIMER PRO	ca. 10 Minuten
EGO HAFTREINIGER	ca. 10 Minuten

LIEFERUMFANG

Verpackung

- **EGO HAFTKLEBER:** 500 ml Dose, 5000 ml Blechanister
- **EGO PRIMER FDF:** 100 ml Flasche; 500 ml Dose; 5000 ml Blechanister
- **EGO PRIMER FWS:** 100 ml Flasche; 500 ml Dose; 5000 ml Blechanister
- **EGO PRIMER FML:** 100 ml Flasche; 500 ml Dose; 5000 ml Blechanister
- **EGO PRIMER PUR:** 1000 ml Alufflasche
- **EGO BUTYLPRIMER ECO:** 2000 ml PE-Eimer; 5000 ml PE-Kanister
- **EGO BUTYLPRIMER PRO:** 500 ml Dose; 5000 ml Blechanister

Lagerung

- Original verpackt kühl und trocken lagerfähig:
- 6 Monate

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 (CLP)
Kennzeichnung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

Primer-Anwendungstabelle	BUTYL	SILICON			HYBRID	PUR	ACRYL
	EGOBON EGOFERM EGOPOL Serie	EGOSILICON 100er Serie (Acetat)	EGOSILICON 300er Serie (Oxim)	EGOSILICON 400er Serie (Alkoxy)	EGO HYBRID Serie (SMP)	EGOFLEX Serie	EGOCRYL Serie
Acrylglas (PMMA)	✓	*	FML*/HR	FML*/HR/✓	✓/***	✗	✗
Acryllack	✓	FML/✓	FML/✓**	FML/✓/***	✓/***	✓/HR	✓
Alkydharzlack	✓	✓	✓**	✓/***	✓/***	HR	✓
Aluminium blank	✓	FML/***	FML/***	FML/***	HR/✓/***	***	✗
Aluminium eloxiert	✓	FML/✓	FML/✓	FML/✓	HR/✓/***	HR	✗
Beton	PRO/ECO	✗	FWS/FDF	FDF/✓/***	FDF/✓/***	PUR	vAc
Bitumen	PRO	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Blei	✓/PRO	✗	FML	FML/***	HR/***	HR/***	✗
Chrom	✓	✗	FML	FML/***	✓/HR/***	✗	✗
DD-Lack	✓	✓	✓**	✓/***	✓/***	✓/HR	✓
Dispersionsfensterlack	✓	FML/✓	✓**	✓/***	✓/***	✓/HR	✓
Dispersionsfassadenfarbe	✓	✗	FML/FDF/***	FML/FDF/***	✓	✓/HR	✓
Edelstahl (V2A) (V4A)	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR/✓	HR/✓/***	HR	✗
Eisen	✓/PRO	✗	FML	FML/***	HR/***	HR	✗
Emaile	✓	✓	✓	✓	✓	HR	✗
Epoxidharzlack	✓	✓	✓	✓/***	✓	✓/HR	✗
Faserzement	PRO/ECO	✗	FWS	FWS/***	FDF/***	PUR	vAc
Fliesen glasiert	✓	✓	✓	✓	✓	HR	✗
Fliesen unglasiert	✓/PRO/ECO	✗	FWS/FDF	FWS/FDF/***	✓	PUR	✓
Glas	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Kunststein	✓	✗	FDF/***	✗	✓/***	✓/HR/***	✓/vAc
Kupfer	✓	✗	FML**	FML/✓/***	✗	HR/***	✗
Lasuranstrich	✓	FWS/FML	FML/✓	FML/✓/***	✓	✓/HR	✓
Melaminharz	✓	FWS/HR/✓	FWS/HR/✓	FWS/HR/✓/***	HR/✓/***	HR	✓
Messing	✓	✗	FML**	FML/***	HR/***	HR/***	✗
Naturstein	✗	✗	FDF/***	✗	FDF/***	✓/HR/***	✗
Polycarbonat (PC)	✓	FML*/HR	FML*/HR	FML*/HR/✓/***	✓/***	✗	✗
Polyester (GFK)	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR/***	✓/***	HR	✗
Porenbeton	PRO/ECO	✗	FWS/FDF	FWS/FDF/***	FDF/***	PUR	vAc
Pulverlackbeschichtung	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR/***	HR/✓/***	HR	✗
PVC hart	✓	FWS/FML	FWS/FML	FWS/FML/✓/***	✓/***	PUR	✗
Stahl blank	✓	✗	FML	FML/***	HR/✓/***	HR	✗
Stahl verzinkt	✓	✗	FML	FML/***	HR/✓/***	HR	✗
Styropor	✓/ECO	✗	✓	✓/***	✓/***	✗	✓
Zinkblech	✓	✗	FML	FML/***	HR/***	HR	✗
Zinkstaubfarbe	✓	✗	FML	FML/***	✓/***	HR/***	✓

✓ = Anwendung ohne Primer möglich

✗ = Anwendung nicht empfohlen

* = Primer dünn auftragen und für schnelle Ablüftung sorgen
da bei Langzeiteinwirkung die Gefahr von Spannungsrisss Korrosion besteht.

** = Spaltprodukte gut ablüften lassen

*** = Eigenversuche werden empfohlen

FDF = EGO PRIMER FDF

FML = EGO PRIMER FML

PUR = EGO PRIMER PUR

HR = EGO HAFTREINIGER

PRO = EGO BUTYLPRIMER PRO (lösemittelhaltig)

ECO = EGO BUTYLPRIMER ECO (lösemittelfrei)

vAc = mit Wasserverdünntes EGOCRYL