

Typ	Dichte	Härte Shore A	Zul. Gesamtverformung	Hautbildungszeit
<b>EGOCRYL 500</b> Universalacryl	ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>	ca. 15	25,0 % *	ca. 15 Min.
<b>EGOCRYL 530</b> Maleracryl	ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>	ca. 15	12,5 %	ca. 15 – 30 Min.
<b>EGOCRYL 560</b> Strukturacryl	ca. 1,9 g/cm <sup>3</sup>	ca. 35	7,5 %	ca. 5 Min.
<b>EGOPLAST FK</b> Folienklebstoff	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>	-	-	ca. 30 Min.

\* Herstellergeprüft nach ISO 9046