

EPOXI- & POLYESTER SYSTEME

Typ	Rohstoff-basis	Mischungs-verhältnis	Farbe	Topfzeit	Frühfestigkeit	Bearbeitungszeit	Endfestigkeit
EGOPOXID 2000 RAPID	Epoxidharz	1 : 1	milchig transparent und schwarz	ca. 5 – 10 Min. (20 g-Ansatz)	ca. 45 Min.	ca. 12 Std.	ca. 48 Std.
EGOPOXID 2100 SPACHTEL	Epoxidharz	2 : 1	milchig	ca. 30 – 40 Min. (30 g-Ansatz)	ca. 4 Std.	ca. 12 Std.	ca. 48 Std.
EGOPOXID 3000 RAPID EXTRA	Epoxidharz	1 : 1	milchig transparent	ca. 3 – 5 Min. (20 g-Ansatz)	ca. 30 Min.	ca. 12 Std.	ca. 48 Std.