

Typ	Dichte	Verarbeitungstemperatur	Temperaturbeständigkeit	Shore A Härte	Modul/Dehnspannung	Bruchdehnung	Zul. Gesamtverformung	Viskosität	Hautbildungszeit	Aushärungszeit/ Durchvulkanisation	Rückstellvermögen	Standardfarbtöne
EGOFLEX 423 BODEN- & ANSCHLUSSFUGEN	ca. 1,3 g/cm ³	+5 bis +40 °C	-40 bis +80 °C	ca. 40	0,6 N/mm ² bei 100 % (DIN EN ISO 8339)	800%	25 %	standfest	ca. 65 Min.	3 mm/ 24 Std.	> 90 %	betongrau