

Tableau d'application des primers	BUTYL	SILICON			HYBRID	PUR	ACRYL
	EGOBON EGOFERM EGOPOL Série	EGOSILICON 100er Série (Acétate)	EGOSILICON 300er Série (Oxime)	EGOSILICON 400er Série (Alkoxy)	EGO HYBRID Série (SMP)	EGOFLEX Série	EGOCRYL Série
Acrylique (PMMA)	✓	*	FML*/HR	FML*/HR/✓	✓/***	✗	✗
Peinture acrylique	✓	FML/✓	FML/✓**	FML/✓/***	✓/***	✓/HR	✓
Peinture à base de résine alkydée	✓	✓	✓**	✓/***	✓/***	HR	✓
Aluminium brut	✓	FML/***	FML/***	FML/***	HR/✓/***	***	✗
Aluminium anodisé	✓	FML/✓	FML/✓	FML/✓	HR/✓/***	HR	✗
Béton	PRO/ECO	✗	FWS/FDF	FDF/✓/***	FDF/✓/***	PUR	vAc
Bitume	PRO	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Plomb	✓/PRO	✗	FML	FML/***	HR/***	HR/***	✗
Chrome	✓	✗	FML	FML/***	✓/HR/***	✗	✗
Peinture DD	✓	✓	✓**	✓/***	✓/***	✓/HR	✓
Peinture pour fenêtres à dispersion	✓	FML/✓	✓**	✓/***	✓/***	✓/HR	✓
Peinture façade dispersion	✓	✗	FML/FDF/***	FML/FDF/***	✓	✓/HR	✓
Acier inoxydable (V2A) (V4A)	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR/✓	HR/✓/***	HR	✗
Fer	✓/PRO	✗	FML	FML/***	HR/***	HR	✗
Émail	✓	✓	✓	✓	✓	HR	✗
Peinture époxy	✓	✓	✓	✓/***	✓	✓/HR	✗
Fibrociment	PRO/ECO	✗	FWS	FWS/***	FDF/***	PUR	vAc
Carreaux émaillés	✓	✓	✓	✓	✓	HR	✗
Carreaux non émaillés	✓/PRO/ECO	✗	FWS/FDF	FWS/FDF/***	✓	PUR	✓
Verre	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Pierre reconstituée	✓	✗	FDF/***	✗	✓/***	✓/HR/***	✓/vAc
Cuivre	✓	✗	FML**	FML/✓/***	✗	HR/***	✗
Peinture à lasure	✓	FWS/FML	FML/✓	FML/✓/***	✓	✓/HR	✓
Résine mélamine	✓	FWS/HR/✓	FWS/HR/✓	FWS/HR/✓/***	HR/✓/***	HR	✓
Laiton	✓	✗	FML**	FML/***	HR/***	HR/***	✗
Pierre naturelle	✗	✗	FDF/***	✗	FDF/***	✓/HR/***	✗
Polycarbonate (PC)	✓	FML*/HR	FML*/HR	FML*/HR/✓/***	✓/***	✗	✗
Polyester (GFK)	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR/***	✓/***	HR	✗
Béton cellulaire	PRO/ECO	✗	FWS/FDF	FWS/FDF/***	FDF/***	PUR	vAc
Revêtement en poudre	✓	FML/HR	FML/HR	FML/HR/***	HR/✓/***	HR	✗
PVC rigide	✓	FWS/FML	FWS/FML	FWS/FML/✓/***	✓/***	PUR	✗
Acier brut	✓	✗	FML	FML/***	HR/✓/***	HR	✗
Acier galvanisé	✓	✗	FML	FML/***	HR/✓/***	HR	✗
Polystyrène expansé	✓/ECO	✗	✓	✓/***	✓/***	✗	✓
Tôle en zinc	✓	✗	FML	FML/***	HR/***	HR	✗
Peinture à base de poudre de zinc	✓	✗	FML	FML/***	✓/***	HR/***	✓

✓ = Application sans primaire possible

✗ = Application non recommandée

* = Appliquer le primaire en fine couche et assurer une bonne ventilation car en cas d'exposition prolongée, il existe un risque de corrosion par fissuration sous tension.

** = Spaltprodukte gut ablüften lassen

*** = Des essais personnels sont recommandés

FDF = EGO PRIMER FDF

FML = EGO PRIMER FML

PUR = EGO PRIMER PUR

HR = EGO HAFTREINIGER

PRO = EGO BUTYLPRIMER PRO (contenant du solvant)

ECO = EGO BUTYLPRIMER ECO (Sans solvant)

vAc = EGOCRYL dilué avec de l'eau